

**การศึกษาวิธีย้อมไหมด้วยแก่นแกแล**  
A STUDY ON DYEING OF SILK FROM PITCH OF  
*MACLURA COCHINCHINENSIS* CORNER

**นางวารุณี สุวรรณานนท์**

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  
กระทรวงศึกษาธิการ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๒๔



ใบรับรองวิทยานิพนธ์  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  
ปริญญา

คณกรรมศาสตร์  
สาขา

คณกรรมศาสตร์  
ภาควิชา

เรื่อง

การศึกษาวิจัยใหม่ด้วยแกนแกแล

A Study on dyeing of Silk from Pitch of Maclura cochinchinensis  
Corner

นามผู้วิจัย นางวารุณี สุวรรณานนท์

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย

ประธานกรรมการ ..... วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2526  
กรรมการ ..... วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2526  
กรรมการ ..... วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2526  
หัวหน้าภาควิชา ..... วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2526

บัณฑิตวิทยาลัยรับรองแล้ว

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2526

วิทยานิพนธ์

เรื่อง

การศึกษาวิธีย้อมไหมด้วยแก่นแกลด

A Study on Dyeing of Silk from Pitch of Maclura  
cochinchinensis Corner

โดย

นางวารุณี สุวรรณานนท์

เสนอ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เพื่อขอความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พ.ศ. 2526



ขณะย้อม ทำให้สีของผ้าไหมย้อมมีความคงทนต่อการซักฟอก การซักถู และแสงแดด  
จัดอยู่ในระดับที่ดีที่สุด และทำให้ผ้าไหมย้อมเป็นสีเหลือง  $2.5 \times 6/7$  ซึ่งมีความสว่าง  
น้อยกว่าการย้อมโดยใช้สารส้ม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าสมกับเกลือ 20 เปอร์เซ็นต์  
ของน้ำหนักผ้าในขณะย้อม

การย้อมโดยใช้เกลือเป็นสารช่วยย้อมในขณะย้อม ทำให้ผ้าไหมย้อมมีสีติด  
สม่ำเสมอที่สุดและช่วยลดต้นทุนในการย้อม ควรเติมสารส้มลงไปด้วย เพื่อช่วยให้  
ผ้าไหมย้อมมีความคงทนของสีดีมากขึ้น ใ้แก่การย้อมโดยใช้สารส้ม 10 เปอร์เซ็นต์  
ของน้ำหนักผ้าสมกับเกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าเป็นสารช่วยย้อมในขณะย้อมจะ  
ให้สีเหลืองที่สว่างสดใส  $2.5 \times 7/12$  ที่มีค่าในน้ำหนักของสีและความเข้มข้นของสี  
ดีที่สุด

การย้อมโดยใช้น้ำมะขามเป็นสารช่วยย้อมจะทำให้ผ้าไหมย้อมมีความเป็น  
เงามันมากที่สุด ควรเติมสารส้มลงไปด้วย เพื่อช่วยให้ผ้าไหมย้อมมีความคงทนของสีดี  
มากขึ้น ใ้แก่ การย้อมโดยใช้สารส้ม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าสมกับน้ำมะขาม  
20 ซี.ซี. เป็นสารช่วยย้อมในขณะย้อม ซึ่งจะให้สีเหลือง  $2.5 \times 6/8$  ที่มีความเข้มข้น  
ของสีมากกว่าการย้อมโดยใช้สารส้ม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า

นอกจากนี้การย้อมโดยใช้เกลือผสมกับน้ำมะขามเป็นสารช่วยย้อมในขณะย้อม  
ทำให้ผ้าไหมย้อมมีความคงทนของสีต่อการซักถูที่ดีที่สุด ซึ่งใ้แก่ การย้อมโดยใช้เกลือ  
10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าสมกับน้ำมะขาม 30 ซี.ซี. สีที่ได้จะเป็นสีเหลืองอมแดง  
 $7.5 \times 6/6$  ที่มีความสว่างและความเข้มข้นของสีอยู่ในระดับกลาง

AN ABSTRACT OF THE THESIS

Mrs. Warunee Suwannaonda

Master of Home Economics

(Name of Student)

(Degree)

Home Economics

(Major)

Title: A Study on Dyeing of Silk from Pitch of Maclura  
cochinchinensis Corner

Approved by

Pimol Areekul

(Chairman, Thesis Advisor)

Oct 28, 1983

(Date)

A study was made in order to test the effectiveness of three mordants on silk dyeing with the pitch of Kae Lae. (Maclura cochinchinensis Corner) They included table salt, tamarind juice and alum. The later was used as a standard for the comparison because it was found to be used commonly in Buriram, Surin, Roi Et, Srisaket, Ubol Ratchathani, Yasothorn, Nakorn Panom and Sakorn Nakorn Provinces. In this experiment the time for dyeing was fixed at 30 minutes. The amounts of alum and table salts used either alone or in combination were varied to 10, 20 and 30% w/w of the silk fabric. The tamarind juice was varied to 10, 20 and 30 c.c. per 10 gm. of silk fabric among which they were equal to 2, 4, and 6 gm. equivalent of tamarind pulp.

Results of the experiments indicated that after dyeing with the pitch of Kae Lae using the tested mordants, the color appeared to be varied from Yellow to Yellow-Red following Munsell System of Color Chart and they were classified into three values, i.e. 5-7 with eight classes of chroma, i.e. 5-12.

When the color fastness was tested by laundering, crocking (rubbing) and sunlight the best result was obtained by using 20% of alum. It produced the yellow color with the color index of Munsell System at 2.5 Y 6/7. This color index was lower than 2.5 Y 7/12 obtained from dyeing by using 10% of alum in combination with 20% of table salt.

It was found also that adding alum to either table salt or tamarind juice will improve the color uniformity on dyeing with Kae Lae. To lower the cost of production on the expense of mordants, using 10% of alum in the mixture of 20% table salt gave the best results both in color value and chroma i.e. 2.5 Y 7/12.

Tamarind juice was found to help in improving the lustre of silk and the best result of color index at 2.5 Y 6/8 was obtained from using the mordant of 20% of alum in the mixture of tamarind juice.

However, when 10% of table salt was used in the combination with 30 c.c. of tamarind juice as a mordant, it gave the best result on color fastness which showed the most resistance to the fading when crocking. However, only medium color index at 7.5 YR 6/6 was obtained in this case.

## คำนิยม

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล อารีกุล ประธานกรรมการที่ปรึกษา ที่ได้ให้คำปรึกษา คำแนะนำและให้กำลังใจ ตลอดจนตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสำเร็จสมบูรณ์ รวมทั้งอาจารย์กรรณีย์ ถาวรสุข กรรมการที่ปรึกษาวิชาเอก คร. ดาวร ประทองจิต กรรมการที่ปรึกษาวิชารอง และอาจารย์จิรายุพิน จันทร์ประสงค์ ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำและตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณกองวิจัยและวางแผน สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งได้มอบทุนอุดหนุน 3,000 บาท เพื่อใช้ในการออกไปสำรวจเก็บข้อมูลประกอบการวางแผนทำวิทยานิพนธ์

ขอขอบคุณโครงการหลวง เกษตรที่สูง ที่ได้กรุณาให้ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ ในการทดลองย้อม และกองอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ได้กรุณาให้ใช้เครื่องมือในการทดสอบ คุณภาพของสีย้อม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในแผนกทดสอบคุณภาพสิ่งทอที่ได้ให้ความช่วยเหลือ เป็นอย่างดียิ่ง

วารุณี สุวรรณานนท์

ตุลาคม 2526

(1)

สารบัญ

หน้า

สารบัญตาราง .....	(2)
สารบัญภาพ .....	(3)
สารบัญภาพภาคผนวก .....	(4)
ความนำ .....	1
การตรวจเอกสาร .....	4
อุปกรณ์และวิธีการ .....	9
ผลการทดลอง .....	21
วิจารณ์ผล .....	57
สรุปผล .....	61
เอกสารอ้างอิง .....	62
ภาคผนวก	
ก. สัญลักษณ์และระดับค่าของสี .....	64
ข. ระดับค่าความคงทนของสี .....	68
ค. อุณหภูมิและความชื้นในการทดสอบความคงทนของสีต่อแสงแดด .....	70

## สารบัญตาราง

ตารางที่

หน้า

1	แผนการทดลองย้อมโดยไมโครสารช่วยติดและย้อมโดยไมโครสารช่วยติดทางชนิด และปริมาณที่แตกต่างกัน .....	13
2	ผลของการเทียบสีของผ้าไหมย้อม ลักษณะของผ้าไหมย้อม และน้ำย้อม .....	24
3	การเปรียบเทียบระดับค่าในน้ำหนักของสี และความเข้มของสีของผ้าไหมย้อม .....	27
4	ระดับค่าความคงทนของสีของผ้าไหมย้อมต่อการซักฟอก การซักถู และแสงแดด .....	41
5	การเปรียบเทียบระดับค่าความคงทนของสีของผ้าไหมย้อมต่อการซักฟอก .....	45
6	การเปรียบเทียบระดับค่าความคงทนของสีของผ้าไหมย้อมต่อการซักถู .....	51
7	การเปรียบเทียบระดับค่าความคงทนของสีของผ้าไหมย้อมต่อแสงแดด .....	55
8	ระดับค่าความคงทนของสีของผ้าไหมย้อมต่อการซักฟอก การซักถู และแสงแดด และลักษณะของผ้าไหมย้อม .....	60

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	สีของผ้าไหมย้อมโดยใช้สารช่วยติดในขณะย้อม .....	30
2	สีของผ้าไหมย้อมโดยใช้สารช่วยติดชนิดต่าง ๆ เพียง 1 ชนิด ในปริมาณที่แตกต่างกันในขณะย้อม .....	32
3	สีของผ้าไหมย้อมโดยใช้สาร สัมผัสกับน้ำมะขาม เป็นสารช่วยติด ในขณะย้อม .....	34
4	สีของผ้าไหมย้อมโดยใช้สาร สัมผัสกับเกลือ เป็นสารช่วยติดใน ขณะย้อม .....	36
5	สีของผ้าไหมย้อมโดยใช้เกลือผสมกับน้ำมะขาม เป็นสารช่วยติด ในขณะย้อม .....	38

(4)

สารบัญภาพภาคผนวก

ภาพผนวกที่

หน้า

1	วงจรและสัญลักษณ์ของสี .....	64
2	ความสัมพันธ์ของสีระหว่างค่าในน้ำหนักของสีกับความเข้มข้น ของสี .....	66
3	ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับความชื้น .....	70

## ความนำ

ปัจจุบันนี้ การทอผ้าพื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตมากขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร โดยเฉพาะการทอผ้าไหมมัดหมี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อมีการส่งเสริมให้มีการทอผ้ามากขึ้น การใช้สีย้อมผ้าที่เป็นของคู่กันกับการทอผ้าจึงต้องเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้ชาวบ้านหันมานิยมใช้สีสังเคราะห์แทนสีธรรมชาติมากขึ้น เนื่องจากสีสังเคราะห์หาซื้อได้ง่าย สะดวกรวดเร็วในการย้อม แทรกคาแพงเพราะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ และสีย้อมไคทำให้ผ้าพื้นเมืองมีสีที่คึกกับฉูดฉาด ไม่คงความสวยงามตามลักษณะของผ้าพื้นเมือง โดยเหตุนี้ในท้องถิ่นชนบทยังพอมิ่วัตถุติยตามธรรมชาติที่จะนำมาใช้ย้อมผ้าได้อีกมาก จึงทำให้ผู้วิจัยทำการศึกษาเก็บข้อมูลวิสัยทัศน์ใหม่โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและพบว่า ในสมัยโบราณคนไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมย้อมไหมด้วยสีที่ได้จากพืชและสัตว์ เป็นต้นว่า ครั่งไคจากสัตว์ ส่วนสีที่ได้จากพืช ไคแก่ ลูกกระเจียว (*Caesalpinia sepiaria*) มะเกลือ (*Diospyros mollis*) แดง (ชื่อพื้นเมืองภาคอีสาน) คราม (*Indigofera tinctoria*) และแก่นแกล ซึ่งทำให้ผ้าพื้นเมืองมีสีกลมกลืน ไม่คึกกับฉูดฉาด และนับไคว่าเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ แต่ในเวลาปัจจุบัน การย้อมไหมด้วยวิธีที่ไคกระทำได้มาแต่โบราณไคถูกละเลยไป เนื่องจากความไม่สะดวกในการเตรียมนำยาย้อม ดังนั้น ผู้ทำการวิจัยเห็นควรที่จะศึกษาและพัฒนาการย้อมไหมแก่นแกลแบบดั้งเดิม เนื่องจากผู้ประกอบการย้อมไหมหรือชาวบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนใต้ เช่น จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ยะโสธร และอุบลราชธานี ยังนิยมย้อมไหมด้วยแก่นแกลเพื่อไว้ใช้ในงู่มสำหรับสมาชิกในครอบครัวอีกทั้งสีไคเป็นสีเหลืองไม่คกและซีจางไคง่ายโดยการซักหรือแสงแดด แทกลับมีสีเข้มขึ้นเมื่อเก็บไว้นาน ๆ แก่นไม้ที่ไคย้อมยังหาไคในท้องถิ่นและสามารถเก็บไว้ไคนานโดยคงคุณภาพเดิม ซึ่งตรงกันข้ามกับสีสังเคราะห์หาเก็บไว้นานจะเสื่อมคุณภาพอีกทั้งสีย้อมที่ไคจะ

ไม่ทนต่อการซักฟอกและแสงแดดซึ่งต้องการ เก็บรักษาเป็นอย่างดี นอกจากนี้แกน  
แกนยังมีราคาถูกกว่าสีสังเคราะห์ สามารถหาซื้อได้ในหมู่บ้าน ทำให้ไม่คงเสียเวลา  
และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อซื้อสีมาข้อมแต่ละครั้ง เนื่องจากสีสังเคราะห์เก็บไว้  
ได้ไม่นานและชาวบ้านไม่มีทุนทรัพย์มากพอที่จะซื้อสีไว้ใช้ตลอดช่วงหลังจากการ เก็บเกี่ยว  
เพราะชาวบ้านเริ่มทอผ้า

การวิจัยครั้งนี้ ผู้ทำการวิจัยต้องการพัฒนาวิธีการให้ได้มาตรฐาน สะดวก  
รวดเร็ว อีกทั้งให้ใช้สีข้อมที่มีคุณภาพดีซึ่งจะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ชาวบ้านหรือผู้  
ประกอบการหันมานิยมข้อมไหมด้วยแกนแกนในการทอผ้าที่ทำเป็นอุตสาหกรรมในครัว  
เรือนต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์เกี่ยวกับวิธีการและศิลป์ในการข้อม  
ไหมแบบดั้งเดิมของคนไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนการส่งเสริม  
ให้มีการปลูกไม้เหล่านี้เพื่อเป็นผลดีทางเศรษฐกิจของประเทศในการส่งวนเงินตรา  
ที่ไม่ต้องซื้อสีสังเคราะห์จากต่างประเทศ

### วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาผลของการข้อมไหมด้วยแกนแกน โดยใช้สารช่วยติด  
(mordants) ต่างชนิดกัน ในปริมาณที่แตกต่างกันโดยใช้เวลาข้อมเท่ากัน

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. จะได้วิธีการข้อมที่ได้มาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว ด้วยอุปกรณ์ที่หาได้  
ง่าย
2. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาใช้สีจาก  
ธรรมชาติ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนให้แกนเป็นไม้เศรษฐกิจของ

ประเทศในอนาคต

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา

ทำการศึกษากันตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2525 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ดังนี้

1. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการขอมใหม่ควยแก่นแกแล โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการขอมใหม่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2525 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2525
2. เวิร์ยมการทดลอง (Protest) ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2525 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2525
3. ปฏิบัติการทดลองตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2526 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2526

## การตรวจเอกสาร

แกแฉ (เต็ม, 2523) เป็นชื่อพื้นเมืองเรียกกันทั่วไป และที่เรียกแตกต่างกันไปตามท้องที่ คือ แกแฉอง (แพร่) ช่างงากอก (ลำปาง) สักซี่ เหลือง แกแฉ (ภาคกลาง) เข (นครราชสีมา) หนามเข (ประจวบคีรีขันธ์) แฉ แห (ใต้) มีชื่อพฤกษศาสตร์ คือ Maclura cochinchinensis Corner. วัลอยู่ในวงศ์หมอน (Moraceae) เสี่ยม (2502) รายงานว่า แกแฉเป็นไม้เถาเลื้อยพาดพันตามต้นไม้ใหญ่ ตามเถามีหนามตลอดเถา เนื้อไม้ค่อนข้างขาว แกแฉเป็นสีเหลืองปนน้ำตาล ขึ้นตามป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณทั่วประเทศ

พนิตา กาญจนิก (2509) ใ้ทำการตรวจเบื้องต้นโดยการสกัดแกแฉด้วย solvent หลายชนิด แล้วทดสอบโดยทำ color reaction และ chromatography ปรากฏว่ามีสารประกอบ phenolic เป็นจำนวนมาก solvent ที่ใช้โดยลดีในการสกัดคือ ethyl acetate ซึ่งหลังจากสกัดด้วยคาง และแยกโดย column chromatography จะได้สารซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญ 3 ชนิด คือ morin (3, 5, 7, 2, 4 pentahydroxyflavone) ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดสีเหลืองในเนื้อไม้มีประมาณ 1%, 3, 5, 4 trihydroxystilbene (resveratrol) และ 2, 4, 3, 5 tetrahydroxystilbene (hydroxyresveratrol) ทั้ง 2 ชนิดหลังนี้มีอย่างละประมาณ 0.06%

Morin (3, 5, 7, 2, 4 pentahydroxyflavone) เป็นสารที่พบในไม้ตระกูลหมอน (mulberry family) ทั่ว ๆ ไป Howley (1977) ใ้รายงานว่าสารสีเหลืองในเนื้อไม้ มีประโยชน์ยอมแบบวิธีการยอมโดยใช้สารช่วยติด (mordant dye) คือ การยอมขนสัตว์ หรือไหม สีจะไม่ติดเส้นใย ต้องใช้สารช่วยติด (mordants) ซึ่งส่วนมากเป็นสารประกอบของโครเมียม (trivalent chromium complex) คางของโลหะ (metallic hydroxides) และกรดแทนนิก (tannic acid) เข้าไป

ทำปฏิกิริยากับสีให้เป็นสารประกอบเชิงซ้อนและโมเลกุลน้ำ จึงทำให้เมื่อย้อมแบบวิธี  
ใช้สารช่วยติดแล้วสีจะทนต่อการซักน้ำได้เป็นอย่างดี

Lubs (1972) รายงานว่า การย้อมแบบใช้สารช่วยติดหรือสีโครม  
(Mordant or Chrome dye) สามารถจำแนกวิธีย้อมเป็น 3 วิธีคือ วิธีการย้อม  
แบบใช้สารช่วยติดก่อนย้อม (pre-mordant method) เป็นวิธีที่นำผ้าไปชุบสารช่วย  
ติดเพื่อให้สารช่วยติดจับเกาะบนผ้าก่อนย้อม วิธีการย้อมแบบใช้สารช่วยติดในขณะย้อม  
(metamordant method) เป็นวิธีใช้สารช่วยติดลงในน้ำย้อมแล้วจึงนำผ้ามาลงย้อม และ  
วิธีการย้อมแบบใช้สารช่วยติดหลังการย้อม (aftermordant method) เป็นวิธีการ  
ย้อมสีก่อนแล้วจึงนำผ้าไปชุบสารช่วยติด ทั้งนี้ในการเลือกวิธีย้อมแบบใดแบบหนึ่งนั้นขึ้น  
อยู่กับชนิดของสี และประเภทของเส้นใย

การย้อมแบบใช้สารช่วยติด Pratto (1963) ได้รายงานไว้ว่า การ  
เลือกใช้สารช่วยติดในการย้อมควรเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของเส้นใยและอนุภาค  
ของสีย้อม ได้แก่ การย้อมขนสัตว์ควยสีจากต้นฝุสติก (Fustic) ซึ่งเป็นต้นไม้ในเขต  
ร้อน เป็นไม้วงศ์หมอน (Morus tinctoria) ซึ่งมีสารประกอบ morin และ  
maclurin ให้สีเหลืองสดใสโดยใช้สารส้มเป็นสารช่วยติด และ Green (1972)  
รายงานว่ สารส้มเป็นสารที่นิยมนำมาใช้เป็นสารช่วยติดมากที่สุด โดยเฉพาะในการ  
ย้อมผ้าขนสัตว์หรือไหม ควรใช้สารส้มกึ่งแค 25 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปผสมกับกรดมะขาม  
(tartaric acid) 6 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า น้ำสารทั้ง 2 ชนิดนี้ไปละลายในน้ำ  
ร้อนแล้วจึงนำผ้าขนสัตว์หรือไหมลงแช่ในสารละลายร้อนที่อุณหภูมิ 95-100 องศาเซล-  
เซียส เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง ถ้าใช้สารละลายเย็นต้องใช้เวลาานาน 8-12 ชั่วโมง  
แล้วจึงนำผ้าขนสัตว์หรือไหมไปย้อมสี

Ishihara และคณะ (1977) ได้ทำการศึกษาถึงผลของการใช้สารช่วย  
ติดในการย้อมไหมและฝ้ายควยสีจากพืช พบว่า ไหมและฝ้ายที่ย้อมควยสีจากต้นไม้ใน

วงศ์กุหลาบ (*Raphiolepis umbellata*) โดยใช้สารส้มเป็นสารช่วยติด ทำให้ไหมและฝายเป็นสีน้ำตาลอมแดง และสีไมตกหรือซีดจาง นอกจากนี้ Shenai และ Sahoo (1980) ได้ศึกษาการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติและพบว่า ไหมมิวกา (Muga) ที่ย้อมด้วยสีจากเปลือกของต้นสมอชนิดหนึ่ง (*Terminalia tomentosa*) โดยใช้สารช่วยติดชนิดต่างกัน ทำให้ไหมเป็นสีน้ำตาลที่แตกต่างกันหลายระดับและมีความคงทนของสีต่อแสง การซักฟอก และการซักถูจกอยู่ในระดับดี

สนิท ม. สีนาคโยซาร์กัส (2486) ได้ทำการศึกษาและพบว่า การย้อมสีสักก็ด้วยหมากและแก่นแกแล โดยนำผ้าหรือเส้นด้ายแช่ในน้ำยาที่มีสารส้ม 50 ส่วน โซดาแอซ 6 ส่วน ค่อน้ำ 1,000 ส่วน โดยนำหนักผ้าเป็นสารช่วยติดก่อนย้อม และแช่ทิ้งไว้ 1 คืน ก่อนนำผ้าหรือเส้นด้ายไปย้อมควรซักน้ำเสียก่อน จึงนำไปย้อมในน้ำย้อมที่มีอัตราส่วนของน้ำย้อมจากหมากแห้ง 4 ส่วน กับน้ำย้อมจากแก่นแกแล 1 ส่วน และเติมสารช่วยติด คือ จุนสี 2 % ของน้ำหนักหมาก ทำการย้อมเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากย้อมสีแล้วนำผ้าหรือเส้นด้ายไปแช่ในน้ำยาที่มีสารช่วยติด ไคแก่ โปแตสเซียม ไคโครเมท 25 กรัมค่อน้ำ 10 ลิตร เป็นเวลา 15-30 นาที จะได้มาเป็นสีสักก็ แล้วจึงนำผ้าไปซักน้ำให้สะอาด

การย้อมไหมด้วยแก่นแกแลของชาวบ้านหรือผู้ประกอบการทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการสัมภาษณ์นางแว่น หลอดใสภา อู่บ้านเลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลคิมใหญ่ อำเภอบ้านจางเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ข้อมูลว่า ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ยังนิยมย้อมไหมด้วยแก่นแกแลมาก ทั้งนี้เนื่องจากไหมที่ย้อมด้วยแก่นแกแลมีสีสดใส ใบตอกและซีดจางง่าย ส่วนนางกลม ไทโยเหนือ อู่บ้านเลขที่ 338 หมู่ 1 ตำบลห้วยขวาง อำเภอมือง จังหวัดสกลนคร และนางวัลลีย์ สายจันดา อู่บ้านเลขที่ 121 หมู่ 2 ตำบลลุงคา อำเภอดงนาครา จังหวัดยะลา ได้กล่าวว่าการย้อมไหมด้วยแก่นแกแลทำให้ประหยัดเงินในการซื้อสีสังเคราะห์มาใช้ย้อมเพราะในท้องถิ่นบางแห่ง เช่นภูพาน

และปากดวงยังมีแกนแกแลพอที่จะให้ชาวบ้านนำมาใช้ย้อมไหมได้อีกมาก และนาง  
เหรียญ สำนักกนิศย์ อยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ 2 ตำบลจารพัต อำเภอกีษกรภูมิ จังหวัด  
สุรินทร์ ไทกล่าวถึงชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ยังนิยมนำเส้นไหมที่ย้อมด้วยแกนแกแลมาทอ  
เป็นผ้าชิ้นลายตารางเล็ก ๆ และผ้าโจรง เพื่อไว้ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น Burkhill  
(1966) ได้รายงานไว้ว่า ในชวาก็มีการย้อมผ้าด้วยแกนแกแลในอุตสาหกรรมทำผ้า  
ยาคีค

ผู้ประกอบการย้อมไหมนิยมใส่สารส้มลงในน้ำย้อมขณะทำการย้อมไหม  
เช่น นางพิน มูลศาสตร์ อยู่บ้านเลขที่ 11 ถนนเทศบาล 2 อำเภอเมือง จังหวัด  
สุรินทร์ ไทกล่าวว่า ในการย้อมไหมด้วยแกนแกแลเมื่อใส่สารส้มลงในน้ำย้อมจะทำให้  
สีสดใสและสีติดทนทาน ส่วนนางเลียม กลิ่นสุวรรณ อยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ 9 ตำบล  
บ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้ข้อมูลว่าในการย้อมไหม 1 กิโลกรัม ควร  
ใช้สารส้มหนักประมาณ 100 กรัม และไม่ควรรีใช้สารส้มมากเกินไปเพราะจะทำให้ไหม  
แข็งกระด้าง

นางจันทร์ หนองบัว อยู่บ้านเลขที่ 23 หมู่ 7 ตำบลโคก อำเภออุทุมพร  
พิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไทกล่าวไว้ว่า ในการเลือกแกนแกแลมาใช้ย้อมไหมควรเลือก  
แกนแกแลที่มีสีเหลืองเข้ม แกกตาไคแกนอ่อนมาจะทองใช้เวลาในการต้มเคี่ยวนาน เพื่อ  
ให้ได้น้ำย้อมที่มีสีตามต้องการ และในการย้อมไหม 1 กิโลกรัม นางปราโมทย์  
ชูทรงเดช อยู่บ้านเลขที่ 47-48 ถนนปัทมพนธ์ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ กล่าวไว้ว่า  
ควรใช้แกนแกแลประมาณ 2 กิโลกรัม

วิมลพรรณ (2516) ได้รายงานไว้ว่า ชาวอีสานเตรียมน้ำย้อมโดยนำเอา  
แกนมาทำให้เป็นเส้นชิ้นเล็ก ๆ ตากให้แห้งแล้วจึงนำไปต้มเคี่ยวประมาณ 3 วัน ต่อ  
จากนั้นจึงกรองน้ำย้อมมาใช้ได้ ส่วน Burkhill (1966) รายงานว่า ชาวชาวเตรียม  
น้ำย้อมโดยการสับแกนแกแลเป็นชิ้นเล็ก ๆ นำไปแช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน ให้นำให้เค็ออกและ

กรองเอาน้ำย้อม เมื่อจะไชย้อมจึงเติมสารส้มลงไปแล้วจึงนำไปย้อมผ้า

พระบรมหาราชวัง (2484) ได้บันทึกไว้ว่า ถ้าต้องการผ้าย้อมเป็นสีเหลืองอ่อน ให้ใส่น้ำ 3 ส่วนกับเกลือให้เหลือ 2 ส่วน แต่ถ้าต้องการผ้าย้อมเป็นสีเหลืองแก่ ต้องต้มเกลือให้เหลือน้ำ 1 ส่วน เวลาย้อมให้รินน้ำย้อมใส่หม้อคั่งไฟให้ร้อนจัดจึงใส่สารส้มลงไปพอสมควร เพื่อให้สีสดใสและป้องกันสีตกแล้วจึงนำผ้าหรือเส้นด้ายที่จะย้อมชุบน้ำให้เปียกใส่ลงย้อมจนเป็นสีเหลือง แล้วจึงนำไปซักในน้ำเย็นจนกว่าน้ำที่ซักใส่จึงนำผ้าหรือเส้นด้ายไปตากลมให้แห้ง

นางศรี บัวทิพย์ อยู่บ้านเลขที่ 229 หมู่ 9 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการย้อมไหมด้วยแก่นแกลด ถากแก่นแกลดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ตากให้แห้งแล้วจึงนำแก่นแกลดแห้งหนักประมาณ 500 กรัม ต้มกับน้ำฝน 10 ลิตรในหม้อดินด้วยฟืนจนไฟมอด แห้งทิ้งไว้ 1 คืน วันรุ่งขึ้นจึงรินน้ำย้อมเก็บไว้ประมาณ 2 ลิตร แล้วเติมน้ำให้เดือดเค็มต้มและแห้งทิ้งค้างคืนไว้อีก ทำเช่นนี้อีก 2 วัน จึงนำน้ำย้อมที่รินเก็บไว้ทิ้ง 3 วันมาผสมกันจะได้น้ำย้อมที่พร้อมจะนำไปไชย้อมได้ ผ้าไหมที่จะย้อมของนำไปชุบน้ำให้เปียกแล้วบีบน้ำออก ผ้าที่ไชย้อมหนักประมาณ 100 กรัม จะใส่สารส้มหนัก 2 กรัม ผสมลงในน้ำย้อมนำไปต้มจนเดือดแล้วจึงใส่ผงย้อม กลับผ้าไปมาเพื่อให้ผ้าย้อมซึมเข้าสู่ผ้าทั่วทั้งผืน เมื่อได้ผ้าเป็นสีเหลืองอมน้ำตาล จึงนำไปซักให้สะอาด

การศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์จะพบว่าปัญหาในการย้อมไหมด้วยแก่นแกลดจะสิ้นเปลืองเวลามากในการเตรียมน้ำย้อมตามแบบพื้นบ้าน และทั้งยังขาดวิธีการที่ให้ผลแน่นอนในการเตรียมน้ำย้อมและการย้อมรวมทั้งการใช้สารช่วยติดในขณะย้อมแบบต่าง ๆ กัน ถ้าหากได้มีการวิจัยกันอย่างกว้างขวางก็จะช่วยให้แนวทางแก่ผู้ประกอบการในครัวเรือน สามารถใช้ผลการวิจัยเหล่านี้ช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องของได้ในอนาคต ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่ยังไม่มีผู้ใดกระทำการวิจัยคนความมาก่อนเลย

## อุปกรณ์และวิธีการ

### วัสดุที่ใช้ในการย้อม

1. ผ้าไหมที่ใช้ในการทดลอง เป็นผ้าไหมที่ผ่านการฟอกขาวและขจัดกา  
ออกแล้ว ขนาดกว้างประมาณ 13 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว น้ำหนักขึ้นละ  $10 \pm .1$  กรัม จำนวน  
111 ชิ้น

2. น้ำย้อมจากแก่นแกลด เตรียมโดยการเจียกแก่นแกลด 1 กิโลกรัม  
ให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ลงในหม้อเคลือบ เติมน้ำกลั่นลงไป 6 ลิตร ต้มและเคี่ยวเป็นเวลา  
3 ชั่วโมง จึงรินน้ำเก็บไว้ 3 ลิตร เติมน้ำกลั่นลงไปอีก 3 ลิตร ต้มและเคี่ยวต่อไปอีก  
 $1\frac{1}{2}$  ชั่วโมง จึงรินน้ำเก็บไว้  $1\frac{1}{2}$  ลิตร และเติมน้ำกลั่น 3 ลิตร ต้มและเคี่ยวต่อไปเป็น  
เวลา  $1\frac{1}{2}$  ชั่วโมง จึงรินน้ำเก็บไว้ แล้วจึงรินน้ำทิ้ง 3 ส่วนมาผสมกัน ตั้งทิ้งไว้ในที่  
ตะกอน แล้วจึงรินออกใส่ภาชนะเคลือบปิลาให้สนิท ตั้งไว้ ๗ อุณหภูมิห้อง น้ำย้อมที่ได้  
เป็นสีน้ำตาลเข้ม

3. สารช่วยติด (mordants) ที่ใช้ในการทดลอง

3.1 เกลือ (sodium chloride)

3.2 สารส้ม (potassium aluminium sulphate)

3.3 น้ำมะขาม (tamarind juice)

เตรียมโดยนำเนื้อมะขามเปียกใหม่ 1 กิโลกรัมใส่หม้อเคลือบ เติมน้ำกลั่น  
5 ลิตร ต้มจนเดือดแล้วต้มต่อไปอีก 5 นาที ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำมากรองด้วยกระดาษ  
กรองเบอร์ 1 นำไปวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำมะขามได้ค่า pH 2.72 ก่อนนำไป  
เก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ  $12 \pm 2$  องศาเซลเซียส

### เครื่องมือและอุปกรณ์ในการย้อม

1. หมอนึ่งไอน้ำ (water bath)
2. บีกเกอร์ (beaker)
3. แห้งแก้วสำหรับคน
4. นาฬิกาจับเวลา
5. เทอร์โมมิเตอร์
6. เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดวัดได้ทศนิยมสี่ตำแหน่ง
7. เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง (pH meter)

### เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดสอบความคงทนของสี

1. เครื่องทดสอบซัก (launder ometer)
2. เครื่องซักดู (crokometer)
3. เอ เอ ที ซี ซี โครมาติก ทรานสเฟอร์เรนซ์ สเกล (AATCC chromatic transference scale)
4. เกรย์สเกล (grey scale)
5. ผ้าสีมาตรฐาน 8 สี (blue wool)
6. เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
7. แผนกระจกสีสำหรับใช้ในการทดสอบความคงทนของสีต่อแสงแดด

### การเตรียมการทดลอง

การย้อมแบบใช้สารช่วยติดหัว ๆ ไปทำได้ 3 วิธี คือ ใช้สารช่วยติดก่อนย้อม ใช้สารช่วยติดในขณะที่ย้อม และใช้สารช่วยติดภายหลังจากการย้อม เพื่อให้ได้แนวทางที่สามารถใช้เป็นหลักในการทดลองย้อมโดยใช้สารช่วยติด 3 ชนิดคือ สารส้ม, เกลือ และน้ำมะขาม จึงได้ทำการทดลองย้อมทั้ง 3 วิธี โดยใช้สารช่วยติดในปริมาณที่เท่ากัน

และเวลาในการยอมเท่ากัน ปรากฏว่า สีและความคงทนของสีอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน แต่การยอมแบบใช้สารช่วยยัดก่อนและหลังการยอมทำให้สิ้นเปลืองเวลา แรงงาน และเชื้อเพลิง จึงได้เลือกวิธีใช้สารช่วยยัดในขณะยอมเป็นหลักสำหรับงานทดลอง

ในการทดลองนี้ได้เลือกใช้สารส้ม เกลือ และน้ำมะขามเป็นสารช่วยยัด เนื่องจากหาได้ง่าย ราคาถูก และมีในท้องถิ่น

ในการกำหนดปริมาณของสารช่วยยัดที่เลือกใช้ในการทดลองนี้ ส่วนหนึ่งได้จากการศึกษา เอกสารและการสัมภาษณ์ชาวบ้านหรือผู้ประกอบการทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วจึงนำมาเป็นเกณฑ์ในการใช้สารช่วยยัดโดยใช้ตั้งแต่ 10 20 30 40 และ 50 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า ผลปรากฏว่าสีที่ได้ออกแตกต่างกันเล็กน้อย จึงได้ทำการทดลองในช่วงที่แคบลงมาคือ 5 15 25 35 และ 45 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า ผลปรากฏว่า ถ้าต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ความคงทนของสีไม่ดีและสีตกน้อยมาก ดังนั้นจึงได้เลือกใช้ปริมาณของสารช่วยยัดเป็น 10 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า

#### การทดลองยอม

ทำการศึกษาและทดลองยอมผ้าไหมควยน้ำยอมจากแกนแกแลโดยไม่ใช้สารช่วยยัด และใช้สารช่วยยัด 3 ชนิด ในปริมาณที่แตกต่างกันในขณะยอม รวมทั้งสิ้น 37 การทดลอง การทดลองละ 3 ชั่วโมง ดังตารางที่ 1

#### 1. การทดลองยอมผ้าไหมสำหรับเป็นชุดควบคุม

นำปีคเกอร์ขนาด 600 ml ใส่ น้ำยอม 300 ซี.ซี. โดยใช้อัตราส่วนน้ำยอม 30 ซี.ซี. ต่อผ้าไหมหนัก 1 กรัม วางลงในหม้อหนึ่งไอน้ำ และปิดฝา รอจนกระทั่งอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเซียส จึงนำชิ้นผ้าไหมที่ทำให้ชุ่มควยน้ำกลั่นใส่

ลงในน้ำย้อมคนและกดชิ้นผ้าใหม่ให้อยู่ใต้น้ำย้อมด้วยแท่งแก้ว แล้วจึงเปิดฝาท่อน้ำร้อนจนกระทั่งอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 100 องศาเซลเซียส จึงเปิดฝาท่อน้ำร้อนและใช้แท่งแก้วกลับชิ้นผ้าใหม่ไปมาจนน้ำย้อมซึมเข้าทั่วทั้งชิ้น จึงเปิดฝาท่อน้ำร้อน เริ่มจับเวลาให้ไครบ 30 นาที ในช่วงทุก ๆ 10 นาที จะเปิดฝาท่อน้ำร้อนและใช้แท่งแก้วกลับชิ้นผ้าใหม่กลับมา เมื่อครบ 30 นาที นำชิ้นผ้าใหม่ขึ้นจากน้ำย้อมไปซักในน้ำกลั่น 5 ครั้ง โดยใช้ น้ำกลั่นครั้งละ 1 ลิตร ก่อผ้า 1 ชิ้น

## 2. การทดลองย้อมผ้าใหม่โดยใช้สารช่วยติดในขณะย้อม

ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 1 แต่เติมสารช่วยติดลงในน้ำย้อมและคนให้ละลายเข้ากันดี จึงนำชิ้นผ้าใหม่ใส่ลงย้อมในน้ำย้อมที่มีสารช่วยติด

### การประเมินผลของการย้อม

นำชิ้นผ้าใหม่ที่ผ่านการย้อมตามแผนการทดลองย้อมในตารางที่ 1 ไปเทียบสีกับตารางสีของ Munsell (1963) หรือ Munsell Book of Color. Cabinet Edition. เพื่อหาค่าของสี ซึ่งจะแสดงถึงระดับค่าในน้ำหนักของสี (value) และความเข้มของสี (chroma) การอ่านสัญลักษณ์และระดับค่าของสีดังรายละเอียดในภาคผนวก

ตารางที่ 1 แผนการทดลองขอมโดยไมใชสารช่วยติด และขอมโดยใชสารช่วยติด  
ทางชนิดและปริมาณที่แตกตางกัน

กลุ่ม การทดลอง	ลำดับ ที่	ชนิดของ สารช่วยติด	ปริมาณ ของสารช่วยติด % ท่อนำหนักยา	รหัส ของยา ใหม่ขอม
1	1.1	ไมใชสารช่วยติด	-	C
2	2.1	สารสม	10	A <sub>1</sub>
	2.2	สารสม	20	A <sub>2</sub>
	2.3	สารสม	30	A <sub>3</sub>
	2.4	เกลือ	10	S <sub>1</sub>
	2.5	เกลือ	20	S <sub>2</sub>
	2.6	เกลือ	30	S <sub>3</sub>
	2.7	น้ำมะขาม	10 ช.ช. (2 gm equivalent)	t <sub>1</sub>
	2.8	น้ำมะขาม	20 ช.ช. (4 gm equivalent)	t <sub>2</sub>
	2.9	น้ำมะขาม	30 ช.ช. (6 gm equivalent)	t <sub>3</sub>
3	3.1	สารสม	10	A <sub>1</sub> t <sub>1</sub>
		น้ำมะขาม	10 ช.ช.	
	3.2	สารสม	10	A <sub>1</sub> t <sub>2</sub>
		น้ำมะขาม	20 ช.ช.	
	3.3	สารสม	10	A <sub>1</sub> t <sub>3</sub>
		น้ำมะขาม	30 ช.ช.	
	3.4	สารสม	20	A <sub>2</sub> t <sub>1</sub>
		น้ำมะขาม	10 ช.ช.	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

กลุ่ม การทดลอง	ลำดับ ที่	ชนิดของ สารช่วยกัด	ปริมาณ ของสารช่วยกัด * ต่อหน้าหนักยา	รหัส ของยา ใหม่ยอม
	3.5	สารส้ม	20	$A_2t_2$
		น้ำมะขาม	20 ซี.ซี.	
	3.6	สารส้ม	20	$A_2t_3$
		น้ำมะขาม	30 ซี.ซี.	
	3.7	สารส้ม	30	$A_3t_1$
		น้ำมะขาม	10 ซี.ซี.	
	3.8	สารส้ม	30	$A_3t_2$
		น้ำมะขาม	20 ซี.ซี.	
	3.9	สารส้ม	30	$A_3t_3$
		น้ำมะขาม	30 ซี.ซี.	
4	4.1	สารส้ม	10	$A_1S_1$
		เกลือ	10	
	4.2	สารส้ม	10	$A_1S_2$
		เกลือ	20	
	4.3	สารส้ม	10	$A_1S_3$
		เกลือ	30	
	4.4	สารส้ม	20	$A_2S_1$
		เกลือ	10	
	4.5	สารส้ม	20	$A_2S_2$
		เกลือ	20	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

กลุ่ม การทดลอง	ลำดับ ที่	ชนิดของ สารช่วยติด	ปริมาณ ของสารช่วยติด % คือน้ำหนักยา	รหัส ของยา ใหม่ยอม
	4.6	สารส้ม	20	$A_2S_3$
		เกลือ	30	
	4.7	สารส้ม	30	$A_3S_1$
		เกลือ	10	
	4.8	สารส้ม	30	$A_3S_2$
		เกลือ	20	
	4.9	สารส้ม	30	$A_3S_3$
		เกลือ	30	
5	5.1	เกลือ	10	$S_1t_1$
		น้ำมะขาม	10 ช.ช.	
	5.2	เกลือ	10	$S_1t_2$
		น้ำมะขาม	20 ช.ช.	
	5.3	เกลือ	10	$S_1t_3$
		น้ำมะขาม	30 ช.ช.	
	5.4	เกลือ	20	$S_2t_1$
		น้ำมะขาม	10 ช.ช.	
	5.5	เกลือ	20	$S_2t_2$
		น้ำมะขาม	20 ช.ช.	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

กลุ่มการทดลอง	ลำดับที่	ชนิดของสารช่วยติด	ปริมาณของสารช่วยติด % ก่อนนำหน้า	รหัสของผ้าไหมย้อม
	5.6	เกลือ น้ำมะขาม	20 30 ซี.ซี.	S <sub>2</sub> t <sub>3</sub>
	5.7	เกลือ น้ำมะขาม	30 10 ซี.ซี.	S <sub>3</sub> t <sub>1</sub>
	5.8	เกลือ น้ำมะขาม	30 20 ซี.ซี.	S <sub>3</sub> t <sub>2</sub>
	5.9	เกลือ น้ำมะขาม	30 30 ซี.ซี.	S <sub>3</sub> t <sub>3</sub>

C เป็นชุดควบคุม  
A สารส้ม  
S เกลือ  
t น้ำมะขาม

### การทดสอบความคงทนของสี

นำผ้าใหม่ผ่านการทดลองย้อมและการทดลองไปฟ้าการทดสอบความคงทนของสี ดังนี้

1. การทดสอบความคงทนของสีต่อการซักฟอก ตามวิธีการของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2518) หรือ มอก. 121 เล่ม 3 โดยใช้วิธีที่ 1 และลดอุณหภูมิจาก  $42 \pm 2$  มาเป็นอุณหภูมิห้อง เนื่องจากผ้าใหม่มีนิยมน้ำที่อุณหภูมิสูง

ทำการทดสอบโดยตัดผ้าชิ้นทดสอบขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร โดยมีผ้าฝ้ายและผ้าไหมขาวที่มีขนาดเท่ากับชิ้นทดสอบ ปิดด้านบนและด้านล่างของชิ้นทดสอบ จากนั้นเขย่าให้สีตกเป็นชั้นเดียวกัน แล้วจึงนำไปซักน้ำหนักเพื่อคำนวณหาปริมาณของน้ำสบูที่จะใช้ซักโดยใช้สบู่ 5 กรัมคือน้ำกลั่น 1 ลิตร และอัตราส่วนระหว่างน้ำสบูก็ผ้าเป็น 50 ต่อ 1 ใช้ชิ้นทดสอบลงในถ้วยแก้วยดละ 1 ชิ้น แล้วจึงเติมน้ำสบู่ (ประมาณ 56 ซี.ซี.) นำไปเข้าเครื่องทดลองซักเป็นเวลา 30 นาที แล้วจึงนำไปซักจนสะอาดด้วยน้ำกลั่น บีบน้ำออกจากชิ้นทดสอบ เติระควยที่เขย่าออกให้เหลือเพียงด้านเดียว นำชิ้นทดสอบไปตากให้แห้งโดยกางผ้าออกจากกันที่อุณหภูมิห้อง

2. การทดสอบความคงทนของสีต่อการขัดถู ตามวิธีการของงานมาตรฐานและสิ่งทอ กองอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตัดชิ้นทดสอบของแต่ละวิธีการย้อมเป็นผ้าแนวเจดียงขนาดกว้าง 2 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว ทำการขัดถูโดยใช้เครื่องขัดถู ถ้วยแห้งแก้วที่หมควยผ้าขาวมาตรฐานแห้ง และผ้าขาวมาตรฐานเปียกขนาดกว้าง 2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว ซักละ 10 ครั้ง แล้วจึงนำผ้าขาวมาตรฐานที่หมวแห้งไปประเมินผล

3. การทดสอบความคงทนของสีต่อแสงแดด ตามวิธีการของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2518) หรือ มอก. 121 เล่ม 1 ได้กำหนดเวลาในการทดสอบไว้ 168 ชั่วโมง หรือ 4 สัปดาห์ ทำการทดสอบแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ละ 7 วัน เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของสี โดยกำหนดระยะเวลาเป็น 7 วัน 14 วัน 21 วัน และ 28 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2526 และสิ้นสุดการทดลองวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 เปรียบเทียบการทดสอบโดยนำการครั้งนี้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 8 สี มาปิดด้วยกระดาษแข็งสีขาว ซึ่งปรุเป็น 5 ส่วน ตามความยาวของวงสีมาตรฐาน 8 สีนั้น แต่ละส่วนของกระดาษแข็งสีขาวสามารถฉีกออกได้

จัดเรียงชั้นทดสอบขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว ลงบนกระดาษแข็ง ปิดด้วยกระดาษแข็งสีขาวที่ปรุเป็น 5 ส่วน ตามความยาวของชั้นทดสอบ หรือมีขนาดกว้าง 1 นิ้ว โดยให้ชั้นทดสอบได้รับแสงแดดเท่ากับช่วงละ 1 ชั่วโมงและช่วงของการทดสอบ นำแผ่นกระดาษแข็งที่ติดชั้นทดสอบและการคว่ำสีมาตรฐานที่เตรียมไว้เรียงใต้แผ่นกระจกซึ่งหนา  $\frac{1}{2}$  เซนติเมตร และอยู่ห่างจากชั้นทดสอบ 5 เซนติเมตร ทั้งนี้เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก นำไปตั้งไว้ในที่ ๆ สามารถรับแสงแดดได้ตลอดเวลา ตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกา ถึง 15.00 นาฬิกา ทำการวัดอุณหภูมิและความชื้นที่เวลา 9.00 นาฬิกา ถึง 15.00 นาฬิกา ทำการวัดอุณหภูมิและความชื้นที่เวลา 9.00 12.00 และ 15.00 นาฬิกา ทุกวัน (ถึงภาคผนวก) เมื่อทำการทดสอบจนครบ 42 ชั่วโมง หรือ 1 สัปดาห์ จึงเปิดกระดาษแข็งสีขาวส่วนที่ 2 ออก เพื่อให้ชั้นทดสอบช่วงถัดไปรับแสงแดด และทำเช่นนี้จนครบ 4 ช่วง เมื่อครบ 168 ชั่วโมง หรือ 4 สัปดาห์ จึงนำมาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสีกับส่วนที่ 5 ซึ่งไม่ได้ถูกแสงแดดและนำไปประเมินผล

### การประเมินผลความคงทนของสี

การประเมินผลความคงทนของสีคือการซักฟอก การขัดถู และแสงแดด โดยกำหนดให้มีผู้ประเมินผล 3 คน และนำชิ้นทดสอบไปทำการประเมินผลในตู้สีเทา ขนาดใหญ่ และใช้แสงที่มีความเข้มของการส่องสว่าง 540 ลักซ์ หรือ แสงธรรมชาติ (day light)

1. การประเมินผลความคงทนของสีต่อการซักฟอกด้วยเกรย์สเกล  
โดยนำชิ้นทดสอบที่ผ่านการซักฟอกที่เป็นผ้าใหม่ยอมเทียบกับ เกรย์สเกลสำหรับประเมินค่าการเปลี่ยนแปลงของสี ส่วนชิ้นผ้าฝ่ายขาวและผ้าไหมขาวเทียบกับ เกรย์สเกลสำหรับประเมินค่าการเปื้อนของสียอมที่ตกติดบนผ้าขาวทั้ง 2 ชนิด ซึ่งสามารถจัดระดับค่าความคงทนของสีต่อการซักฟอกได้ 5 ระดับ ดังภาคผนวก
2. การประเมินผลความคงทนของสีต่อการขัดถู โดยเพิ่มค่าการเปื้อนสีของผ้าขาวมาตรฐานทั้งแห้งและเปียกที่ผ่านการขัดถูด้วย เอ เอ ที ซี ซี โกรมาติก ทรานสเฟอร์ เกรย์สเกล ซึ่งสามารถจัดระดับค่าความคงทนของสีต่อการขัดถูได้ 5 ระดับดังภาคผนวก
3. การประเมินผลความคงทนของสีต่อแสงแดด โดยเทียบกับผ้าสีมาตรฐาน และเทียบค่าการเปลี่ยนแปลงของสีด้วย เกรย์สเกล ซึ่งสามารถจัดระดับค่าความคงทนของสีต่อแสงแดดได้ 9 ระดับ ดังภาคผนวก

### สถานที่ทำการศึกษา

1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการยอมใหม่ จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการยอมใหม่ในจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ รอยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยะโสธร นครพนม และสกลนคร

2. ห้องปฏิบัติการวิจัยเส้นใยและสิ่งทอ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะ  
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

3. กองอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอยกวดวน้ำไท อำเภอพระโขนง กรุงเทพ  
มหานคร

## ผลการทดลอง

ผลการทดลองย้อม

การทดลองย้อมไหมด้วยน้ำย้อมจากแกนแกลด โดยไม่ใช้สารช่วยย้อมเพื่อเป็นชุดควบคุม เปรียบเทียบกับการย้อมโดยใช้สารช่วยย้อมต่างชนิดและปริมาณที่แตกต่างกันในขณะย้อมโดยใช้เวลาที่โอบย้อมนาน 30 นาที เท่า ๆ กันทุกการทดลอง รวมทั้งสิ้น 37 การทดลอง เมื่อนำผ้าไหมย้อมไปเทียบกับการรังสีของ Munsell จะได้สี 2 สี คือสีเหลือง (Y) และสีเหลืองอมแดง (YR) เนื้อผ้าไหมที่ย้อมมีลักษณะแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 2

จากตารางที่ 2 เมื่อนำมาวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า สีของผ้าไหมย้อมมีค่าในน้ำหนักของสีแตกต่างกันถึง 3 ระดับ คือตั้งแต่ระดับ 5 ถึงระดับ 7 และมีค่าความเข้มของสีแตกต่างกันถึง 3 ระดับ คือตั้งแต่ระดับ 5 ถึงระดับ 12 สามารถจัดระดับค่าน้ำหนักของสี ความเข้มของสีในระดับสูงสุดและต่ำที่สุดได้ ปรากฏผล (ตารางที่ 3) ดังนี้

สีของผ้าไหมย้อมที่ให้ระดับค่าน้ำหนักของสีที่สูงที่สุดจึงจัดว่ามีความสว่างของสีมากที่สุดของสีเหลืองอมแดง คือ สีของผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับ 7 มีอยู่ 4 การทดลอง ได้แก่ สี 10 YR 7/8 ย้อมโดยใช้เกลือ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าเป็นสารช่วยย้อม ในขณะที่ สี 10 YR 7/9 ย้อมโดยใช้เกลือ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 10 ซี.ซี. เกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. และการย้อมโดยใช้เกลือ 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 10 ซี.ซี. เป็นสารช่วยย้อมในขณะย้อม ส่วนสีของผ้าไหมย้อมที่มีระดับค่าน้ำหนักของสีต่ำที่สุดจึงจัดว่าเป็นสีให้ความสว่างของสีน้อยที่สุดของสีเหลืองอมแดง คือ สีของผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับ 5 มีอยู่ 2 การทดลอง ได้แก่ สี 10 YR 5/9 ย้อมโดยไม่ใช้สารช่วยย้อมในขณะ

ยอม และสี 10 YR 5/10 ย้อมโดยใช้เกลือ 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า เป็นสาร  
ช่วยติดในการย้อม

สีของผ้าไหมย้อมที่มีระดับค่าในน้ำหนักของสีสูงที่สุดซึ่งจัดว่ามีความสว่าง  
ของสีมากที่สุดของสีเหลือง คือ สีของผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับ 7 มีอยู่ 7 การทดลอง  
ไคแก สี 2.5 Y 7/8 ย้อมโดยใช้สารส้ม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำ  
มะขาม 10 ซี.ซี. สี 2.5 Y 7/9 ย้อมโดยใช้สารส้ม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า  
ผสมกับเกลือ 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า และย้อมโดยใช้สารส้ม 30 เปอร์เซ็นต์ของ  
น้ำหนักผ้าผสมกับเกลือ 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า สี 2.5 Y 7/10 ย้อมโดยใช้  
สารส้ม 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับเกลือ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า สี  
2.5 Y 7/11 ย้อมโดยใช้สารส้ม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับเกลือ 10  
เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าสี 2.5 Y 7/12 ย้อมโดยใช้สารส้ม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำ  
หนักผ้าผสมกับเกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า และสี 2.5 Y 7/12 ย้อมโดยใช้  
สารส้ม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับเกลือ 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า เป็น  
สารช่วยติดในขณะย้อม ส่วนสีของผ้าไหมย้อมที่มีระดับค่าในน้ำหนักของสีต่ำที่สุด ซึ่งจัด  
ว่ามีความสว่างของสีน้อยที่สุดของสีเหลือง คือ สีของผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับ 6 มี  
อยู่ 14 การทดลอง ไคแก สี 2.5 Y 6/6 ย้อมโดยใช้สารส้ม 10 เปอร์เซ็นต์ของ  
น้ำหนักผ้า สี 2.5 Y 6/7 ย้อมโดยใช้สารส้ม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า สารส้ม  
30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 10 ซี.ซี. และสารส้ม 30 เปอร์เซ็นต์  
ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. สี 2.5 Y 6/8 ย้อมโดยใช้สารส้ม 10  
เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. และสารส้ม 20 เปอร์เซ็นต์  
ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. สี 2.5 Y 6/9 ย้อมโดยใช้สารส้ม 10  
เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 10 ซี.ซี. สารส้ม 10 เปอร์เซ็นต์ของ  
น้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 30 ซี.ซี. สารส้ม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับ  
น้ำมะขาม 30 ซี.ซี. และย้อมโดยใช้สารส้ม 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำ

มะขาม 30 ซี.ซี. สี 2.5 Y 6/10 ย้อมโดยใช้สารส้ม 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า  
สารส้ม 20. เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับเกลือ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า สาร  
ส้ม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับเกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า และย้อม  
โดยใช้สารส้ม 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับเกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนัก  
ผ้า เป็นสารช่วยย้อมในขณะย้อม

สีของผ้าไหมย้อมที่มีระดับความเข้มข้นของสีสูงที่สุดของสีเหลืองอมแดง  
คือสีของผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับ 10 มีอยู่ 2 การทดลอง โดแก สี 10 YR 5/10  
ย้อมโดยใช้เกลือ 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า และสี 10 YR 6/10 ย้อมโดยใช้เกลือ  
20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าเป็นสารช่วยย้อมในขณะย้อม ส่วนสีของผ้าไหมย้อมที่มีระดับ  
ความเข้มข้นของสีต่ำที่สุดของสีเหลืองอมแดง คือ สีของผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับ  
5 มีอยู่ 1 การทดลอง โดแก สี 10 YR 6/5 ย้อมโดยใช้เกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของ  
น้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. เป็นสารช่วยย้อมในขณะย้อม

สีของผ้าไหมที่มีระดับความเข้มข้นของสีสูงที่สุดของสีเหลือง คือ สีของ  
ผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับ 12 มีอยู่ 2 การทดลอง โดแก สี 2.5 Y 7/12 ย้อมโดย  
ใช้สารส้ม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับเกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า  
และการย้อมโดยใช้สารส้ม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับเกลือ 30 เปอร์เซ็นต์  
ของน้ำหนักผ้า เป็นสารช่วยย้อมในขณะย้อม ส่วนสีของผ้าไหมย้อมที่มีระดับความเข้มข้น  
ของสีเหลืองต่ำที่สุดมีอยู่ 1 การทดลอง โดแก สี 2.5 Y 6/6 ย้อมโดยใช้สารส้ม 10  
เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า เป็นสารช่วยย้อมในขณะย้อม

ตารางที่ 2 ตรวจสอบการให้ยืมโครงการในชุมชน ลักษณะของงานให้ยืมของหน่วยงาน

รหัสของงาน ให้ยืม	วัตถุประสงค์ ของยืม	ความจำเป็น ของยืม	ความเป็น ไปของ ยืม	ลักษณะของ โครงการ ให้ยืม	ลักษณะของ ผู้ให้ยืม โครงการ
C	10 TR 5/9	ปานกลาง	ปานกลาง	อนุมัติ	ให้ยืมเป็นเจ้าหน้าที่
A1	2.5 I 6/6	ดี	ปานกลาง	อนุมัติ	ไม่มีให้ยืมของเจ้าหน้าที่
A2	2.5 Y 6/7	ดี	ปานกลาง	อนุมัติ	ไม่มีให้ยืมของเจ้าหน้าที่
A3	2.5 I 6/10	ดี	พอ	อนุมัติ	ไม่มีให้ยืมของเจ้าหน้าที่
S1	10 TR 7/8	ดี	ปานกลาง	ปานกลาง	ให้ยืมเป็นเจ้าหน้าที่
S2	10 TR 5/10	ดีมาก	ปานกลาง	ปานกลาง	ให้ยืมเป็นเจ้าหน้าที่
S3	10 TR 3/10	ดีมาก	มาก	ปานกลาง	ให้ยืมเป็นเจ้าหน้าที่
S1	10 TR 5/3	ดีมาก	ปานกลาง	ตกลง	ให้ยืมเป็นเจ้าหน้าที่
S2	10 TR 6/6	ดี	มาก	ตกลง	ให้ยืมเป็นเจ้าหน้าที่
S3	7.5 TR 6/5	ปานกลาง	มาก	ตกลง	ให้ยืมเป็นเจ้าหน้าที่
A1A	2.5 I 5/9	ปานกลาง	ปานกลาง	อนุมัติ	ไม่มีให้ยืมของเจ้าหน้าที่
A1B	2.5 I 6/8	ปานกลาง	ปานกลาง	อนุมัติ	ไม่มีให้ยืมของเจ้าหน้าที่
A1C	2.5 I 5/9	ปานกลาง	ปานกลาง	อนุมัติ	ไม่มีให้ยืมของเจ้าหน้าที่

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รหัสโครงการ โครงการ	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	ความจำเป็น ของ	ความจำเป็น ของ	สถานะ ปัจจุบัน	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	ระยะ เวลาดำเนินการ	ระยะ เวลาดำเนินการ	ลักษณะ ของโครงการ
A <sub>2</sub> 1	2.5 x 7/3	ศึกษา	น้อย	อนุมัติ	อนุมัติ	เป็นต้น	เป็นต้น	เป็นต้น
A <sub>2</sub> 2	1.5 x 6/8	ศึกษา	มาก	อนุมัติ	อนุมัติ	เป็นต้น	เป็นต้น	เป็นต้น
A <sub>2</sub> 3	2.5 x 6/9	ศึกษา	ปานกลาง	อนุมัติ	อนุมัติ	เป็นต้น	เป็นต้น	เป็นต้น
A <sub>3</sub> 1	2.5 x 6/7	ศึกษา	น้อย	อนุมัติ	อนุมัติ	เป็นต้น	เป็นต้น	เป็นต้น
A <sub>3</sub> 2	2.5 x 6/7	ศึกษา	น้อย	อนุมัติ	อนุมัติ	เป็นต้น	เป็นต้น	เป็นต้น
A <sub>3</sub> 3	2.5 x 6/9	ศึกษา	มาก	อนุมัติ	อนุมัติ	เป็นต้น	เป็นต้น	เป็นต้น
A <sub>3</sub> 4	2.5 x 7/11	ศึกษา	น้อย	อนุมัติ	อนุมัติ	เป็นต้น	เป็นต้น	เป็นต้น
A <sub>3</sub> 5	2.5 x 7/12	ศึกษา	ปานกลาง	อนุมัติ	อนุมัติ	เป็นต้น	เป็นต้น	เป็นต้น
A <sub>1</sub> 53	2.5 x 7/12	ศึกษา	ปานกลาง	อนุมัติ	อนุมัติ	เป็นต้น	เป็นต้น	เป็นต้น
A <sub>2</sub> 51	2.5 x 6/10	ศึกษา	น้อย	อนุมัติ	อนุมัติ	เป็นต้น	เป็นต้น	เป็นต้น
A <sub>2</sub> 52	2.5 x 6/10	ศึกษา	ปานกลาง	อนุมัติ	อนุมัติ	เป็นต้น	เป็นต้น	เป็นต้น
A <sub>2</sub> 53	2.5 x 7/5	ศึกษา	ปานกลาง	อนุมัติ	อนุมัติ	เป็นต้น	เป็นต้น	เป็นต้น

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รหัสจุดตรวจ ในเขต	วันที่ตรวจ ระดม	ความถี่ ระดม	ความถี่ ระดม	ความถี่ ระดม	ลักษณะของพื้นที่ สำรวจ	ลักษณะของพื้นที่ สำรวจ
A31	2.5 X 7/10	ดีมาก	ดี	ปานกลาง	เป็นสีเขียวของน้ำทางระดับตอน	เป็นสีเขียวของน้ำทางระดับตอน
A32	2.5 X 5/10	ดีมาก	ปานกลาง	ปานกลาง	เป็นสีเขียวของน้ำทางระดับตอน	เป็นสีเขียวของน้ำทางระดับตอน
A33	2.5 X 7/7	ดีมาก	ปานกลาง	ปานกลาง	เป็นสีเขียวของน้ำทางระดับตอน	เป็นสีเขียวของน้ำทางระดับตอน
S11	10 X 7/9	ดี	ปานกลาง	ดี	เป็นสีน้ำตาลอมแดงเข้ม	ใสและเป็นสีน้ำตาลอมแดง
S12	10 X 6/5	ดี	มาก	ดี	เป็นสีน้ำตาลอมแดงเข้ม	ใสและเป็นสีน้ำตาลอมแดง
S13	7.5 X 6/5	ดี	มาก	ดี	เป็นสีน้ำตาลอมแดงเข้ม	ใสและเป็นสีน้ำตาลอมแดง
S21	10 X 7/9	ดี	ปานกลาง	ดี	เป็นสีน้ำตาลอมแดงเข้ม	ใสและเป็นสีน้ำตาลอมแดง
S22	10 X 6/5	ดี	มาก	ดี	เป็นสีน้ำตาลอมแดงเข้ม	ใสและเป็นสีน้ำตาลอมแดง
S23	7.5 X 6/6	ดี	มาก	ดี	เป็นสีน้ำตาลอมแดงเข้ม	ใสและเป็นสีน้ำตาลอมแดง
S31	10 X 7/9	ดี	ปานกลาง	ดี	เป็นสีน้ำตาลอมแดงเข้ม	ใสและเป็นสีน้ำตาลอมแดง
S32	10 X 6/5	ปานกลาง	ปานกลาง	ดี	เป็นสีน้ำตาลอมแดงเข้ม	ใสและเป็นสีน้ำตาลอมแดง
S33	7.5 X 6/7	ปานกลาง	มาก	ดี	เป็นสีน้ำตาลอมแดงเข้ม	ใสและเป็นสีน้ำตาลอมแดง

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระดับค่าในน้ำหนักของสีและความเข้มข้นของสีของผ้าไหมขอม

สี	สีเหลืองอมแดง			สีเหลือง		
	7.5	5	10	7	6	7
ระดับค่าในน้ำหนักของสี	6	5	6	7	6	7
ระดับค่าความเข้มข้นของสี						
5	-	-	$s_2 t_2$	-	-	-
6	$t_3$	-	$t_2$	-	$A_1$	-
6	$s_1 t_3$	-	$s_1 t_2$	-	-	-
6	$s_2 t_3$	-	$s_3 t_2$	-	-	-
7	$s_3 t_3$	-	-	-	$A_2$	-
7	-	-	-	-	$A_3 t_1$	-
7	-	-	-	-	$A_3 t_2$	-
8	-	-	$t_1$	$s_1$	$A_1 t_2$	$A_2 t_1$
8	-	-	-	-	$A_2 t_2$	-
9	-	C	-	$s_1 t_1$	$A_1 t_1$	$A_2 s_3$
9	-	-	-	$s_2 t_1$	$A_1 t_3$	$A_3 s_3$
9	-	-	-	$s_3 t_1$	$A_2 t_3$	-
9	-	-	-	-	$A_3 t_3$	-
10	-	$s_3$	$s_2$	-	$A_3$	$A_3 s_1$
10	-	-	-	-	$A_2 s_1$	-
10	-	-	-	-	$A_2 s_2$	-
10	-	-	-	-	$A_3 s_2$	-


ตารางที่ 3 (ต่อ)


สี	สีเหลืองอมแดง			สีเหลือง		
	7.5		10			
ระดับค่าในน้ำหนักของสี	6	5	6	7	6	7
ระดับค่าความเข้มข้นของสี						
11	-	-	-	-	-	$\Lambda_1 S_1$
12	-	-	-	-	-	$\Lambda_1 S_2$
12	-	-	-	-	-	$\Lambda_1 S_3$

ภาพที่ 1

สีของน้ำหมักย้อมโดยไม้ไผ่สารชายคึกในขณะย้อม

1.1 น้ำหมักย้อม (C) สีเหลืองอมแดง 10 YR 5/9 ย้อมโดย  
ไม้ไผ่สารชายคึกในขณะย้อม






1.1

ภาพที่ 2 สีของผ้าไหมย้อมโดยใช้สารช่วยย้อมชนิดต่าง ๆ 1 ชนิด ในปริมาณที่แตกต่างกันในขณะย้อม

- 2.1 ผ้าไหมย้อม ( $A_1$ ) สีเหลือง 2.5 Y 6/6 ย้อมโดยใช้สารส้ม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าเป็นสารช่วยย้อมในขณะย้อม
- 2.2 ผ้าไหมย้อม ( $A_2$ ) สีเหลือง 2.5 Y 6/7 ย้อมโดยใช้สารส้ม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าเป็นสารช่วยย้อมในขณะย้อม
- 2.3 ผ้าไหมย้อม ( $A_3$ ) สีเหลือง 2.5 Y 6/10 ย้อมโดยใช้สารส้ม 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าเป็นสารช่วยย้อมในขณะย้อม
- 2.4 ผ้าไหมย้อม ( $S_1$ ) สีเหลืองอมแดง 10 YR 7/8 ย้อมโดยใช้เกลือ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าเป็นสารช่วยย้อมในขณะย้อม
- 2.5 ผ้าไหมย้อม ( $S_2$ ) สีเหลืองอมแดง 10 YR 6/10 ย้อมโดยใช้เกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าเป็นสารช่วยย้อมในขณะย้อม
- 2.6 ผ้าไหมย้อม ( $S_3$ ) สีเหลืองอมแดง 10 YR 5/10 ย้อมโดยใช้เกลือ 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าเป็นสารช่วยย้อมในขณะย้อม
- 2.7 ผ้าไหมย้อม ( $t_1$ ) สีเหลืองอมแดง 10 YR 6/8 ย้อมโดยใช้น้ำมะขาม 10 ซี.ซี. เป็นสารช่วยย้อมในขณะย้อม
- 2.8 ผ้าไหมย้อม ( $t_2$ ) สีเหลืองอมแดง 10 YR 6/6 ย้อมโดยใช้น้ำมะขาม 20 ซี.ซี. เป็นสารช่วยย้อมในขณะย้อม
- 2.9 ผ้าไหมย้อม ( $t_3$ ) สีเหลืองอมแดง 7.5 YR 6/6 ย้อมโดยใช้น้ำมะขาม 30 ซี.ซี. เป็นสารช่วยย้อมในขณะย้อม





2.1



2.2



2.3



2.4



2.5



2.6



2.7




2.8



2.9

ภาพที่ 3 สีของผ้าไหมย้อมโดยใช้สารส้อมผสมกับน้ำมะขามเป็นสารช่วยติดในปริมาณที่แตกต่างกันในขณะย้อม

- 3.1 ผ้าไหมย้อม ( $A_1t_1$ ) สีเหลือง 2.5 Y 6/9 ย้อมโดยใช้สารส้อม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 10 ซี.ซี. เป็นสารช่วยติดในขณะย้อม
- 3.2 ผ้าไหมย้อม ( $A_1t_2$ ) สีเหลือง 2.5 Y 6/8 ย้อมโดยใช้สารส้อม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. เป็นสารช่วยติดในขณะย้อม
- 3.3 ผ้าไหมย้อม ( $A_1t_3$ ) สีเหลือง 2.5 Y 6/9 ย้อมโดยใช้สารส้อม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 30 ซี.ซี. เป็นสารช่วยติดในขณะย้อม
- 3.4 ผ้าไหมย้อม ( $A_2t_1$ ) สีเหลือง 2.5 Y 7/8 ย้อมโดยใช้สารส้อม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 10 ซี.ซี. เป็นสารช่วยติดในขณะย้อม
- 3.5 ผ้าไหมย้อม ( $A_2t_2$ ) สีเหลือง 2.5 Y 6/8 ย้อมโดยใช้สารส้อม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. เป็นสารช่วยติดในขณะย้อม
- 3.6 ผ้าไหมย้อม ( $A_2t_3$ ) สีเหลือง 2.5 Y 6/9 ย้อมโดยใช้สารส้อม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 30 ซี.ซี. เป็นสารช่วยติดในขณะย้อม
- 3.7 ผ้าไหมย้อม ( $A_3t_1$ ) สีเหลือง 2.5 Y 6/7 ย้อมโดยใช้สารส้อม 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 10 ซี.ซี. เป็นสารช่วยติดในขณะย้อม
- 3.8 ผ้าไหมย้อม ( $A_3t_2$ ) สีเหลือง 2.5 Y 6/7 ย้อมโดยใช้สารส้อม 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. เป็นสารช่วยติดในขณะย้อม
- 3.9 ผ้าไหมย้อม ( $A_3t_3$ ) สีเหลือง 2.5 Y 6/9 ย้อมโดยใช้สารส้อม 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 30 ซี.ซี. เป็นสารช่วยติดในขณะย้อม





3.1



3.2



3.3



3.4



3.5



3.6



3.7



3.8



3.9

ภาพที่ 4 สีของผ้าไหมขอมโดยใช้สารสีย้อมกับเกลือเป็นสารช่วยติดในปริมาณที่แตกต่างกันในขณะย้อม

- 4.1 ผ้าไหมขอม ( $A_{1S_1}$ ) สีเหลือง 2.5 Y 7/11 ย้อมโดยใช้สารสีย้อม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับเกลือ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าเป็นสารช่วยติดในขณะย้อม
- 4.2 ผ้าไหมขอม ( $A_{1S_2}$ ) สีเหลือง 2.5 Y 7/12 ย้อมโดยใช้สารสีย้อม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับเกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าเป็นสารช่วยติดในขณะย้อม
- 4.3 ผ้าไหมขอม ( $A_{1S_3}$ ) สีเหลือง 2.5 Y 7/12 ย้อมโดยใช้สารสีย้อม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับเกลือ 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าเป็นสารช่วยติดในขณะย้อม
- 4.4 ผ้าไหมขอม ( $A_{2S_1}$ ) สีเหลือง 2.5 Y 6/10 ย้อมโดยใช้สารสีย้อม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับเกลือ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าเป็นสารช่วยติดในขณะย้อม
- 4.5 ผ้าไหมขอม ( $A_{2S_2}$ ) สีเหลือง 2.5 Y 6/10 ย้อมโดยใช้สารสีย้อม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับเกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าเป็นสารช่วยติดในขณะย้อม
- 4.6 ผ้าไหมขอม ( $A_{2S_3}$ ) สีเหลือง 2.5 Y 7/9 ย้อมโดยใช้สารสีย้อม 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับเกลือ 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าเป็นสารช่วยติดในขณะย้อม
- 4.7 ผ้าไหมขอม ( $A_{3S_1}$ ) สีเหลือง 2.5 Y 7/10 ย้อมโดยใช้สารสีย้อม 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับเกลือ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าเป็นสารช่วยติดในขณะย้อม
- 4.8 ผ้าไหมขอม ( $A_{3S_2}$ ) สีเหลือง 2.5 Y 6/10 ย้อมโดยใช้สารสีย้อม 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับเกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าเป็นสารช่วยติดในขณะย้อม
- 4.9 ผ้าไหมขอม ( $A_{3S_3}$ ) สีเหลือง 2.5 Y 7/9 ย้อมโดยใช้สารสีย้อม 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับเกลือ 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าเป็นสารช่วยติดในขณะย้อม





4.1



4.2



4.3



4.4



4.5



4.6



4.7



4.8



4.9

ภาพที่ 5 สีของผ้าไหมย้อมโดยใช้เกลือผสมกับน้ำมะขามเป็นสารช่วยติดในปริมาณที่แตกต่างกันในขณะย้อม

- 5.1 ผ้าไหมย้อม ( $S_1t_1$ ) สีเหลืองอมแดง 10 YR 7/9 ย้อมโดยใช้เกลือ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 10 ซี.ซี. เป็นสารช่วยติดในขณะย้อม
- 5.2 ผ้าไหมย้อม ( $S_1t_2$ ) สีเหลืองอมแดง 10 YR 6/6 ย้อมโดยใช้เกลือ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. เป็นสารช่วยติดในขณะย้อม
- 5.3 ผ้าไหมย้อม ( $S_1t_3$ ) สีเหลืองอมแดง 7.5 YR 6/6 ย้อมโดยใช้เกลือ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 30 ซี.ซี. เป็นสารช่วยติดในขณะย้อม
- 5.4 ผ้าไหมย้อม ( $S_2t_1$ ) สีเหลืองอมแดง 10 YR 7/9 ย้อมโดยใช้เกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 10 ซี.ซี. เป็นสารช่วยติดในขณะย้อม
- 5.5 ผ้าไหมย้อม ( $S_2t_2$ ) สีเหลืองอมแดง 10 YR 6/5 ย้อมโดยใช้เกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. เป็นสารช่วยติดในขณะย้อม
- 5.6 ผ้าไหมย้อม ( $S_2t_3$ ) สีเหลืองอมแดง 7.5 YR 6/6 ย้อมโดยใช้เกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 30 ซี.ซี. เป็นสารช่วยติดในขณะย้อม
- 5.7 ผ้าไหมย้อม ( $S_3t_1$ ) สีเหลืองอมแดง 10 YR 7/9 ย้อมโดยใช้เกลือ 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 10 ซี.ซี. เป็นสารช่วยติดในขณะย้อม
- 5.8 ผ้าไหมย้อม ( $S_3t_2$ ) สีเหลืองอมแดง 10 YR 6/6 ย้อมโดยใช้เกลือ 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. เป็นสารช่วยติดในขณะย้อม
- 5.9 ผ้าไหมย้อม ( $S_3t_3$ ) สีเหลืองอมแดง 7.5 YR 6/7 ย้อมโดยใช้เกลือ 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 30 ซี.ซี. เป็นสารช่วยติดในขณะย้อม





5.1



5.2



5.3



5.4



5.5



5.6



5.7



5.8



5.9

ผลของการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักฟอก การขัดถู และแสงแดด

เมื่อนำผ้าไหมที่ทดลองย้อมไปทำการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักฟอก การขัดถู และแสงแดด แล้วจึงนำไปประเมินผล, ดังตารางที่ 4

จากตารางที่ 4 เมื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มแสดงระดับค่าความคงทนของสีต่อการซักฟอก โดยวิเคราะห์จากระดับค่าความคงทนของสีย้อมที่ตกคึกผ้าไหมขาว ผ้าฝ้ายขาว และการเปลี่ยนแปลงของสีย้อมจากสีเดิม ปรากฏผล (ตารางที่ 5) ดังนี้

สีของผ้าไหมย้อมตกคึกผ้าไหมขาว สามารถจัดระดับค่าความคงทนของสีได้เป็น 4 ระดับ คือ สีของผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับ 3 ซึ่งจัดว่ามีความคงทนของสีอยู่ในระดับพอใช้ และมีมากที่สุดถึง 15 การทดลอง หรือคิดเป็นร้อยละ 40.54 ส่วนสีของผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับ 3-4 ซึ่งจัดว่ามีความคงทนของสีอยู่ในระดับพอใช้ถึงดี มีอยู่ 6 การทดลอง หรือคิดเป็นร้อยละ 16.22 สำหรับสีของผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับ 4 ซึ่งจัดว่ามีความคงทนของสีอยู่ในระดับดี มีอยู่ 13 การทดลอง หรือคิดเป็นร้อยละ 35.15 และสีของผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับ 4-5 ซึ่งจัดว่ามีความคงทนของสีอยู่ในระดับดีถึงดีมาก มีน้อยที่สุดเพียง 3 การทดลอง หรือคิดเป็นร้อยละ 8.11 และนับว่าเป็นระดับที่มีความคงทนของสีดีที่สุดของการวิจัย โดแก การย้อมโดยใช้สารส้ม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับเกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ สารส้ม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับเกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ และสารส้ม 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับเกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าเป็นสารช่วยติดในขณะย้อม

สีของผ้าไหมย้อมที่ตกคึกผ้าฝ้ายขาว สามารถจัดระดับค่าความคงทนของสีย้อมได้เป็น 4 ระดับ คือ สีของผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับ 2-3 ซึ่งจัดว่ามีความคงทนของสีอยู่ในระดับเลวถึงพอใช้ มีอยู่ 11 การทดลอง คิดเป็นร้อยละ 29.73 สำหรับสี

ของผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับ 3 ซึ่งจัดว่ามีความคงทนของสีอยู่ในระดับพอใช้ มีอยู่ 10 การทดลอง หรือคิดเป็นร้อยละ 27.03 ส่วนสีของผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับ 3-4 ซึ่งจัดว่ามีความคงทนของสีอยู่ในระดับพอใช้ถึงดี มีมากที่สุดถึง 13 การทดลอง หรือคิดเป็นร้อยละ 35.15 และสีของผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับ 4 ซึ่งจัดว่ามีความคงทนของสีในระดับดี มีน้อยที่สุดเพียง 3 การทดลอง หรือคิดเป็นร้อยละ 8.11 และนับเป็นระดับที่มีค่าความคงทนของสีสูงที่สุดของการวิจัย ได้แก่ การย้อมโดยใช้สารส้ม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับเกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า สารส้ม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้ากับเกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า และสารส้ม 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับเกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าเป็นสารช่วยย้อม ในขณะย้อม

เมื่อนำผ้าไหมย้อมไปทดสอบความคงทนของสีต่อการซักฟอกจะให้ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ สีซีจางลง (W หรือ Weaker) และสีเข้มมากขึ้น (S หรือ Stronger) ซึ่งสามารถนำมาจำแนกระดับค่าความคงทนของสีต่อการซักฟอก ปรากฏผล (ตารางที่ 5) ดังนี้

สีของผ้าไหมย้อมที่สีซีจางลงหลังการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักฟอกสามารถจัดแบ่งระดับความคงทนของสีได้เป็น 4 ระดับ คือ สีของผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับ 3 ซึ่งจัดว่ามีความคงทนของสีอยู่ในระดับ พอใช้ มีอยู่ 3 การทดลอง หรือคิดเป็นร้อยละ 8.11 สำหรับสีของผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับ 3-4 ซึ่งจัดว่ามีความคงทนของสีอยู่ในระดับพอใช้ถึงดี มีอยู่ 3 การทดลอง หรือคิดเป็นร้อยละ 8.11 ส่วนสีของผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับ 4 ซึ่งจัดว่ามีความคงทนของสีในระดับดี มีอยู่ 4 การทดลอง หรือคิดเป็นร้อยละ 10.81 และสีของผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับ 4-5 ซึ่งจัดว่ามีความคงทนของสีในระดับดีถึงดีมาก และมีอยู่ 3 การทดลอง หรือคิดเป็นร้อยละ 8.11 นับว่าเป็นระดับที่มีความคงทนของสีดีที่สุดของการวิจัย ได้แก่ การย้อมโดย

ตารางที่ 4 ระยะเวลาความคงทนของสีย้อมออกฤทธิ์ออก การซัก และแสงแดด

รหัสของผ้า ใหม่	ระยะเวลาความคงทนของสีผ้าใหม่					
	การซัก	การซัก ของ สีย้อม	การซัก ของ ผ้าขาว	การซัก ของ ผ้าขาว แห้ง	การซัก ของ ผ้าขาว เปียก	แสงแดด
C	3	2-3	3W	4-5	3-4	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/6
A1	3-4	3	4S	4	3-4	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/10
A2	4	3-4	4S	4	3-4	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/10
A3	4	3-4	3-4S	4	3-4	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/10
S1	3	2-3	3W	4-5	3	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/7
S2	3	2-3	3W	4-5	3	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/7
S3	3	2-3	3-4W	4-5	3	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/7
t1	3	3	3-4W	4-5	3	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/8
t2	3	3	4W	4-5	3	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/8
t3	3	3	3-4W	4-5	3	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/8

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รหัสของวิชา ใหม่	การชักชวน		การชักจูง		แสงแดด		ระดับคาของดี ที่เปลี่ยน	
	วิชาใหม่	วิชาเดิม	วิชาใหม่	วิชาเดิม	วัน	วัน		
A <sub>1</sub> t <sub>1</sub>	3-4	3	3-4S	4	3	1-2 D,S	1 D,S	7.5 YR 5/10
A <sub>1</sub> t <sub>2</sub>	3-4	3	4S	4	3	1-2 D,S	1 D,S	7.5 YR 5/10
A <sub>1</sub> t <sub>3</sub>	3-4	3	3-4S	4	3	1-2 D,S	1 D,S	7.5 YR 5/10
A <sub>2</sub> t <sub>1</sub>	4	3-4	3-4S	4	3	1-2 D,S	1 D,S	7.5 YR 5/10
A <sub>2</sub> t <sub>2</sub>	4	3-4	3S	4	3	1-2 D,S	1 D,S	7.5 YR 5/10
A <sub>2</sub> t <sub>3</sub>	3-4	3	3-4S	4	3	1-2 D,S	1 D,S	7.5 YR 5/10
A <sub>3</sub> t <sub>1</sub>	4	3-4	3-4S	4	3	1-2 D,S	1 D,S	7.5 YR 5/10
A <sub>3</sub> t <sub>2</sub>	4	3-4	3S	4	3	1-2 D,S	1 D,S	7.5 YR 5/10
A <sub>3</sub> t <sub>3</sub>	4	3-4	3S	4	3	1-2 D,S	1 D,S	7.5 YR 5/10
A <sub>1</sub> S <sub>1</sub>	4	3-4	3S	4	3	1-2 D,S	1 D,S	7.5 YR 5/10
A <sub>1</sub> S <sub>2</sub>	4-5	4	3-4S	3-4	3	1-2 D,S	1 D,S	7.5 YR 5/10

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รหัสของวิชา ใหม่ยอม	ระดับความคงทนของวิชาใหม่ยอม					
	การฝึกฝน		การจับคู่		แสงแดด	
	ใหม่ยอม ผ่านวิชา	ระดับความ ดีเยี่ยม	ใหม่ยอม ผ่านวิชา	ระดับความ ดีเยี่ยม	ใหม่ยอม ผ่านวิชา	ระดับความ ดีเยี่ยม
A <sub>1</sub> S <sub>3</sub>	4	3-4	3-4S	3-4	3	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/10
A <sub>2</sub> S <sub>1</sub>	4	3-4	3S	4	3	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/10
A <sub>2</sub> S <sub>2</sub>	4-5	4	3-4S	3-4	3	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/10
A <sub>2</sub> S <sub>3</sub>	4	3-4	3-4S	3-4	3	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/10
A <sub>3</sub> S <sub>1</sub>	4	3-4	3-4S	4	3	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/10
A <sub>3</sub> S <sub>2</sub>	4-5	4	3-4S	3-4	3	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/10
A <sub>3</sub> S <sub>3</sub>	4	3-4	4S	3-4	3	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/10
S <sub>1</sub> t <sub>1</sub>	3	3	4 <sup>W</sup>	4-5	3-4	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/8
S <sub>1</sub> t <sub>2</sub>	3	2-3	4-5 <sup>W</sup>	4-5	3-4	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/8
S <sub>1</sub> t <sub>3</sub>	3-4	3	3-4S	4-5	3-4	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/8
S <sub>2</sub> t <sub>1</sub>	3	2-3	4 <sup>W</sup>	4-5	3-4	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/8

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รหัสของงาน ใหม่ยอม	ระดับความคงทนของสีฟ้าใหม่ยอม					
	การซักฟอก	ระดับความคงทน สีฟ้านิว	การขัดถู	แสงแดด	ระดับความคงทน สีฟ้านิว	ระดับความคงทน สีฟ้านิว
s <sub>2</sub> t <sub>2</sub>	3	2-5	4-5W	4-5	3-4	1 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/8
s <sub>2</sub> t <sub>3</sub>	3	2-3	3-4S	4-5	5-4	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/8
s <sub>3</sub> t <sub>1</sub>	3	2-3	4W	4-5	3-4	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/8
s <sub>3</sub> t <sub>2</sub>	3	2-3	4-5W	4-5	3-4	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/8
s <sub>3</sub> t <sub>3</sub>	3	2-3	3-4S	4-5	3-4	1-2 D,S 1 D,S 7.5 YR 5/8

W ฝ่อ Weaker หมายถึง สีตกง่าย

S ฝ่อ Stronger หมายถึง สีเข้มขึ้น

D ฝ่อ Duller หมายถึง สีหม่น

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบระดับความคงทนของสีของผ้าไหมย้อมดอกกรักชอก

		ระดับความคงทนของสีของผ้าไหมย้อมดอกกรักชอก										
		สีทกักคณา					ลักษณะสีที่เปลี่ยนแปลงหลังการซักชอก					
ผ้าไหมขาว		ย่นปานขาว					สีเขมขน					
3	4	4-5	2-3	3	3-4	4	3-4	4	4-5	3	3-4	4
C	-	-	C	-	-	-	0	-	-	-	-	-
-	A <sub>1</sub>	-	-	A <sub>1</sub>	-	-	-	-	-	-	-	A <sub>1</sub>
-	-	A <sub>2</sub>	-	-	A <sub>2</sub>	-	-	-	-	-	-	A <sub>2</sub>
-	-	A <sub>3</sub>	-	-	A <sub>3</sub>	-	-	-	-	-	-	A <sub>3</sub>
S <sub>1</sub>	-	-	S <sub>1</sub>	-	-	-	S <sub>1</sub>	-	-	-	-	-
S <sub>2</sub>	-	-	S <sub>2</sub>	-	-	-	S <sub>2</sub>	-	-	-	-	-
S <sub>3</sub>	-	-	S <sub>3</sub>	-	-	-	-	S <sub>3</sub>	-	-	-	-
t <sub>1</sub>	-	-	-	t <sub>1</sub>	-	-	-	t <sub>1</sub>	-	-	-	-
t <sub>2</sub>	-	-	-	t <sub>2</sub>	-	-	-	-	t <sub>2</sub>	-	-	-
t <sub>3</sub>	-	-	-	t <sub>3</sub>	-	-	-	t <sub>3</sub>	-	-	-	-
-	A <sub>1</sub> t <sub>1</sub>	-	-	A <sub>1</sub> t <sub>1</sub>	-	-	-	-	-	-	-	A <sub>1</sub> t <sub>1</sub>

ตารางที่ 5 (ต่อ)

		ระดับความคงทนของสีย้อมออกฤทธิ์ออก										
		สีทกักตยา					ลักษณะสีที่เปลี่ยนแปลงหลังการซักฟอก					
ชาย/หญิง	อายุ	4-5	2-3	3	3-4	4	3-4	4	4-5	3	3-4	สีเข้มจน
-	$A_1^t2$	-	-	$A_1^t2$	-	-	-	-	-	-	-	$A_1^t2$
-	$A_1^t3$	-	-	$A_1^t3$	-	-	-	-	-	-	-	$A_1^t3$
-	$A_2^t1$	-	-	-	$A_2^t1$	-	-	-	-	-	-	$A_2^t1$
-	$A_2^t2$	-	-	-	$A_2^t2$	-	-	-	-	$A_2^t2$	-	-
-	$A_2^t3$	-	-	-	$A_2^t3$	-	-	-	-	-	-	$A_2^t3$
-	$A_3^t1$	-	-	-	-	$A_3^t1$	-	-	-	-	-	$A_3^t1$
-	$A_3^t2$	-	-	-	-	$A_3^t2$	-	-	-	$A_3^t2$	-	-
-	$A_3^t3$	-	-	-	-	$A_3^t3$	-	-	-	$A_3^t3$	-	-
-	$A_1^s1$	-	-	-	-	$A_1^s1$	-	-	-	$A_1^s1$	-	-
-	-	$A_1^s2$	-	-	-	-	-	-	-	-	$A_1^s2$	-
-	$A_1^s3$	-	-	-	-	$A_1^s3$	-	-	-	-	-	$A_1^s3$





ใช้เกลือ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผาสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. เกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผาสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. และเกลือ 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผาสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. เป็นสารช่วยติดในขณะย้อม

สีของผ้าไหมย้อมที่เข้มข้นหลังการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักฟอก สามารถจัดระดับค่าความคงทนของสีย้อมได้เป็น 3 ระดับ คือ สีของผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับพอใช้ มีอยู่ 5 การทดลองหรือคิดเป็นร้อยละ 13.51 สำหรับสีของผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับ 3-4 ซึ่งจัดว่ามีความคงทนของสีอยู่ในระดับพอใช้ถึงดี และมีมากที่สุดถึง 15 การทดลอง หรือคิดเป็นร้อยละ 40.54 และสีของผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับ 4 ซึ่งจัดว่ามีความคงทนของสีอยู่ในระดับดี มีอยู่ 4 การทดลอง หรือคิดเป็นร้อยละ 10.81 และนับเป็นระดับที่มีความคงทนของสีดีที่สุดของการวิจัย ได้แก่การย้อมโดยใช้สารส้ม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผา สารส้ม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผา สารส้ม 10 เปอร์เซ็นต์ ผสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. และ สารส้ม 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผาผสมกับเกลือ 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผา เป็นสารช่วยติดในขณะย้อม

จากตารางที่ 4 เมื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มแสดงระดับค่าของความคงทนของสีต่อการซักฟอก โดยวิเคราะห์จากระดับค่าความคงทนของสีที่ตกติดผ้าขาวแห้งและผ้าขาวเปียก ปรากฏผล (ตารางที่ 6) ดังนี้

สีของผ้าไหมย้อมที่ตกติดผ้าขาวแห้ง สามารถจัดแบ่งระดับค่าของความคงทนของสีต่อการซักฟอกได้เป็น 3 ระดับ คือ สีของผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับ 3-4 ซึ่งจัดว่ามีความคงทนของสีอยู่ในระดับพอใช้ถึงดี และมีน้อยที่สุดเพียง 6 การทดลอง หรือคิดเป็นร้อยละ 16.22 ส่วนสีของผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับ 4 ซึ่งจัดว่ามีความคงทนของสีอยู่ในระดับดีมีอยู่ 15 การทดลองหรือคิดเป็นร้อยละ 40.54 และสีของผ้าไหมย้อมที่จัดอยู่ในระดับ 4-5 ซึ่งจัดว่ามีความคงทนของสีอยู่ในระดับดีถึงดีมาก มีมากที่สุดถึง 16 การทดลอง หรือคิดเป็นร้อยละ 43.25 และนับเป็นระดับที่มีความคงทนของสีดีที่สุดของ

การวิจัย ได้แก่ การยอมโดยไม่ใช่สารช่วยติด และการยอมโดยใช่เกลือ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า เกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า เกลือ 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า น้ำมะขาม 10 ซี.ซี. น้ำมะขาม 20 ซี.ซี. น้ำมะขาม 30 ซี.ซี. เกลือ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 10 ซี.ซี. เกลือ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. เกลือ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 30 ซี.ซี. เกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 10 ซี.ซี. เกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. เกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 30 ซี.ซี. เกลือ 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 10 ซี.ซี. เกลือ 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. และเกลือ 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 30 ซี.ซี. เป็นสารช่วยติดในขณะยอม

สีของผ้าไหมยอมที่ตกกิดผ้าขาวเป็ยก สามารถจัดแบ่งระดับค่าความคงทนของสีต่อการซักได้เป็น 3 ระดับ คือ สีของผ้าไหมที่จัดอยู่ในระดับ 3 ซึ่งจัดว่ามีความคงทนของสีจัดอยู่ในระดับพอใช้ และมีมากที่สุดถึง 24 การทดลอง หรือคิดเป็นร้อยละ 64.86 ส่วนสีของผ้าไหมยอมที่จัดอยู่ในระดับ 3-4 ซึ่งจัดว่ามีความคงทนของสีอยู่ในระดับพอใช้ถึงดี และมีน้อยที่สุดเพียง 13 การทดลอง หรือคิดเป็นร้อยละ 35.14 และนับเป็นระดับที่มีค่าความคงทนของสีที่ต่ำที่สุดของการวิจัย ได้แก่ การยอมโดยไม่ใช่สารช่วยติด และการยอมโดยใช่สารส้ม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า สารส้ม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า สารส้ม 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า เกลือ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 10 ซี.ซี. เกลือ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. เกลือ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 30 ซี.ซี. เกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 10 ซี.ซี. เกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. เกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 30 ซี.ซี. เกลือ 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 10 ซี.ซี. เกลือ

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบระดับความคงทนของสีของผ้าไหมย้อมดอกการชัคดู

ระดับความคงทนของสีของผ้าไหมย้อมดอกการชัคดู				
ผ้าวาง			ผ้าวางเปียก	
3-4	4	4-5	3	3-4
-	-	C	-	C
-	A <sub>1</sub>	-	-	A <sub>1</sub>
-	A <sub>2</sub>	-	-	A <sub>2</sub>
-	A <sub>3</sub>	-	-	A <sub>3</sub>
-	-	S <sub>1</sub>	S <sub>1</sub>	-
-	-	S <sub>2</sub>	S <sub>2</sub>	-
-	-	S <sub>3</sub>	S <sub>3</sub>	-
-	-	t <sub>1</sub>	t <sub>1</sub>	-
-	-	t <sub>2</sub>	t <sub>2</sub>	-
-	-	t <sub>3</sub>	t <sub>3</sub>	-
-	A <sub>1</sub> t <sub>1</sub>	-	A <sub>1</sub> t <sub>1</sub>	-
-	A <sub>1</sub> t <sub>2</sub>	-	A <sub>1</sub> t <sub>2</sub>	-
-	A <sub>1</sub> t <sub>3</sub>	-	A <sub>1</sub> t <sub>3</sub>	-
-	A <sub>2</sub> t <sub>1</sub>	-	A <sub>2</sub> t <sub>1</sub>	-
-	A <sub>2</sub> t <sub>2</sub>	-	A <sub>2</sub> t <sub>2</sub>	-
-	A <sub>2</sub> t <sub>3</sub>	-	A <sub>2</sub> t <sub>3</sub>	-
-	A <sub>3</sub> t <sub>1</sub>	-	A <sub>3</sub> t <sub>1</sub>	-
-	A <sub>3</sub> t <sub>2</sub>	-	A <sub>3</sub> t <sub>2</sub>	-
-	A <sub>3</sub> t <sub>3</sub>	-	A <sub>3</sub> t <sub>3</sub>	-

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ระดับค่าความคงทนของสีของผ้าไหมย้อมดอกกรัซด์				
ผ้าขาวแห้ง			ผ้าขาวเปียก	
3-4	4	4-5	3	3-4
-	$A_1S_1$	-	$A_1S_1$	-
$A_1S_2$	-	-	$A_1S_2$	-
$A_1S_3$	-	-	$A_1S_3$	-
-	$A_2S_1$	-	$A_2S_1$	-
$A_2S_2$	-	-	$A_2S_2$	-
$A_2S_3$	-	-	$A_2S_3$	-
-	$A_3S_1$	-	$A_3S_1$	-
$A_3S_2$	-	-	$A_3S_2$	-
$A_3S_3$	-	-	$A_3S_3$	-
-	-	$S_1t_1$	-	$S_1t_1$
-	-	$S_1t_2$	-	$S_1t_2$
-	-	$S_1t_3$	-	$S_1t_3$
-	-	$S_2t_1$	-	$S_2t_1$
-	-	$S_2t_2$	-	$S_2t_2$
-	-	$S_2t_3$	-	$S_2t_3$
-	-	$S_3t_1$	-	$S_3t_1$
-	-	$S_3t_2$	-	$S_3t_2$
-	-	$S_3t_3$	-	$S_3t_3$
จำนวน 6	15	16	24	13
ร้อยละ 16.22	40.54	43.24	64.86	35.14

30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผาผสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. และเกลือ 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผาผสมกับน้ำมะขาม 30 ซี.ซี. เป็นสารช่วยติดในขณะย้อม

จากตารางที่ 4 สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มแสดงระดับค่าความคงทนของสีของแสงแดด โดยวิเคราะห์จากระดับค่าของความคงทนของสีของผ้าไหมย้อมที่เปลี่ยนไปในระยะเวลาการทดสอบ 28 วัน หรือ 168 ชั่วโมง ปรากฏว่า สีของผ้าไหมย้อมคานนจะทึบและเข้มขึ้นเรื่อย ๆ (D หรือ Duller และ S หรือ Stronger) ในช่วง 7 วันแรก หรือ 42 ชั่วโมง สีของผ้าไหมย้อมทุกการทดลองจะจัดอยู่ในระดับ 1-2 ในช่วง 9 วัน สีของผ้าไหมย้อมจะทึบมีสีเข้มขึ้นกว่าเดิม แต่สีจะคงที่ตลอดระยะเวลาทำการทดสอบที่เหลือ จัดอยู่ในระดับ 1 ทุกการทดลอง ส่วนสีของผ้าไหมย้อมคานนกลางจะมีสีเหมือนสีขมเดิม ปรากฏผล (ตารางที่ 7) ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงของสีของผ้าไหมย้อมจากสีเดิมสามารถจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับสีที่มีความเข้มของสีค่าที่สุด ได้แก่ สี 7.5 YR 5/6 มีเพียง 1 การทดลอง หรือคิดเป็นร้อยละ 2.70 ได้แก่ การย้อมโดยไม่ใช้สารช่วยติดในขณะย้อม ส่วนสีที่มีระดับความเข้มของสีอยู่ในระดับกลาง ได้แก่ สี 7.5 YR 5/7 มี 3 การทดลอง หรือคิดเป็นร้อยละ 8.11 และสี 7.5 YR 5/8 มี 12 การทดลอง หรือคิดเป็นร้อยละ 40.54 และสีที่มีระดับความเข้มของสีอยู่ในระดับสูงที่สุด และมีมากที่สุดถึง 21 การทดลอง หรือคิดเป็นร้อยละ 56.76 ได้แก่ การย้อมโดยใช้สารส้ม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผา สารส้ม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผา สารส้ม 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผา สารส้ม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผาผสมกับน้ำมะขาม 10 ซี.ซี. สารส้ม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผาผสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. สารส้ม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผาผสมกับน้ำมะขาม 30 ซี.ซี. สารส้ม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผาผสมกับน้ำมะขาม 10 ซี.ซี. สารส้ม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผาผสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. สารส้ม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผาผสมกับน้ำมะขาม 30 ซี.ซี. สารส้ม 30

เปอรเซนตของน้ำหนักผ่ายสมกับน้ำมะขาม 10 ซี.ซี. สารส้ม 30 เปอรเซนตของน้ำ  
 หนักผ่ายสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. สารส้ม 30 เปอรเซนตของน้ำหนักผ่ายสมกับน้ำ  
 มะขาม 30 ซี.ซี. สารส้ม 10 เปอรเซนตของน้ำหนักผ่ายสมกับเกลือ 10 เปอรเซนต  
 ของน้ำหนักผ่าย สารส้ม 10 เปอรเซนตของน้ำหนักผ่ายสมกับเกลือ 20 เปอรเซนตของ  
 น้ำหนักผ่าย สารส้ม 10 เปอรเซนตของน้ำหนักผ่ายกับเกลือ 30 เปอรเซนตของน้ำหนัก  
 ผ่าย สารส้ม 20 เปอรเซนตของน้ำหนักผ่ายสมกับเกลือ 10 เปอรเซนตของน้ำหนักผ่าย  
 สารส้ม 20 เปอรเซนตของน้ำหนักผ่ายสมกับเกลือ 20 เปอรเซนตของน้ำหนักผ่าย สาร  
 ส้ม 20 เปอรเซนตของน้ำหนักผ่ายสมกับเกลือ 30 เปอรเซนตของน้ำหนักผ่าย สารส้ม  
 30 เปอรเซนตของน้ำหนักผ่ายสมกับเกลือ 10 เปอรเซนตของน้ำหนักผ่าย สารส้ม 30  
 เปอรเซนตของน้ำหนักผ่ายสมกับเกลือ 20 เปอรเซนตของน้ำหนักผ่าย สารส้ม 30  
 เปอรเซนตของน้ำหนักผ่ายสมกับเกลือ 30 เปอรเซนตของน้ำหนักผ่าย เป็นสารละลาย  
 ในขณะย้อม

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบระดับค่าความคงทนของสีของผ้าไหมย้อมทอแสงแดด

ระดับค่าความคงทนของสีของผ้าไหมย้อมทอแสงแดด						
7 วัน 9-20 วัน		ระดับค่าของสีที่เปลี่ยนหลังรับแสงแดด				
1-2 D,S	1 D,S	7.5 YR 5/6	7.5 YR 5/7	7.5 YR 5/8	7.5 YR 5/10	
C	C	C	-	-	-	
A <sub>1</sub>	A <sub>1</sub>	-	-	-	A <sub>1</sub>	
A <sub>2</sub>	A <sub>2</sub>	-	-	-	A <sub>2</sub>	
A <sub>3</sub>	A <sub>3</sub>	-	-	-	A <sub>3</sub>	
S <sub>1</sub>	S <sub>1</sub>	-	S <sub>1</sub>	-	-	
S <sub>2</sub>	S <sub>2</sub>	-	S <sub>2</sub>	-	-	
S <sub>3</sub>	S <sub>3</sub>	-	S <sub>3</sub>	-	-	
t <sub>1</sub>	t <sub>1</sub>	-	-	t <sub>1</sub>	-	
t <sub>2</sub>	t <sub>2</sub>	-	-	t <sub>2</sub>	-	
t <sub>3</sub>	t <sub>3</sub>	-	-	t <sub>3</sub>	-	
A <sub>1</sub> t <sub>1</sub>	A <sub>1</sub> t <sub>1</sub>	-	-	-	A <sub>1</sub> t <sub>1</sub>	
A <sub>1</sub> t <sub>2</sub>	A <sub>1</sub> t <sub>2</sub>	-	-	-	A <sub>1</sub> t <sub>2</sub>	
A <sub>1</sub> t <sub>3</sub>	A <sub>1</sub> t <sub>3</sub>	-	-	-	A <sub>1</sub> t <sub>3</sub>	
A <sub>2</sub> t <sub>1</sub>	A <sub>2</sub> t <sub>1</sub>	-	-	-	A <sub>2</sub> t <sub>1</sub>	
A <sub>2</sub> t <sub>2</sub>	A <sub>2</sub> t <sub>2</sub>	-	-	-	A <sub>2</sub> t <sub>2</sub>	
A <sub>2</sub> t <sub>3</sub>	A <sub>2</sub> t <sub>3</sub>	-	-	-	A <sub>2</sub> t <sub>3</sub>	
A <sub>3</sub> t <sub>1</sub>	A <sub>3</sub> t <sub>1</sub>	-	-	-	A <sub>3</sub> t <sub>1</sub>	
A <sub>3</sub> t <sub>2</sub>	A <sub>3</sub> t <sub>2</sub>	-	-	-	A <sub>3</sub> t <sub>2</sub>	
A <sub>3</sub> t <sub>3</sub>	A <sub>3</sub> t <sub>3</sub>	-	-	-	A <sub>3</sub> t <sub>3</sub>	
A <sub>1</sub> S <sub>1</sub>	A <sub>1</sub> S <sub>1</sub>	-	-	-	A <sub>1</sub> S <sub>1</sub>	

## ตารางที่ 7 (ต่อ)

ระดับค่าความคงทนของสีของผ้าไหมย้อมคอกแสงแดด						
7 วัน	9-28 วัน	ระดับค่าของสีที่เปลี่ยนหลังรับแสงแดด				
1-2 D,S	1 D,S	7.5 YR 5/6	7.5 YR 5/7	7.5 YR 5/8	7.5 YR 5/10	
A <sub>1</sub> S <sub>2</sub>	A <sub>1</sub> S <sub>2</sub>	-	-	-	A <sub>1</sub> S <sub>2</sub>	
A <sub>1</sub> S <sub>3</sub>	A <sub>1</sub> S <sub>3</sub>	-	-	-	A <sub>1</sub> S <sub>3</sub>	
A <sub>2</sub> S <sub>1</sub>	A <sub>2</sub> S <sub>1</sub>	-	-	-	A <sub>2</sub> S <sub>1</sub>	
A <sub>2</sub> S <sub>2</sub>	A <sub>2</sub> S <sub>2</sub>	-	-	-	A <sub>2</sub> S <sub>2</sub>	
A <sub>2</sub> S <sub>3</sub>	A <sub>2</sub> S <sub>3</sub>	-	-	-	A <sub>2</sub> S <sub>3</sub>	
A <sub>3</sub> S <sub>1</sub>	A <sub>3</sub> S <sub>1</sub>	-	-	-	A <sub>3</sub> S <sub>1</sub>	
A <sub>3</sub> S <sub>2</sub>	A <sub>3</sub> S <sub>2</sub>	-	-	-	A <sub>3</sub> S <sub>2</sub>	
A <sub>3</sub> S <sub>3</sub>	A <sub>3</sub> S <sub>3</sub>	-	-	-	A <sub>3</sub> S <sub>3</sub>	
S <sub>1</sub> t <sub>1</sub>	S <sub>1</sub> t <sub>1</sub>	-	-	S <sub>1</sub> t <sub>1</sub>	-	
S <sub>1</sub> t <sub>2</sub>	S <sub>1</sub> t <sub>2</sub>	-	-	S <sub>1</sub> t <sub>2</sub>	-	
S <sub>1</sub> t <sub>3</sub>	S <sub>1</sub> t <sub>3</sub>	-	-	S <sub>1</sub> t <sub>3</sub>	-	
S <sub>2</sub> t <sub>1</sub>	S <sub>2</sub> t <sub>1</sub>	-	-	S <sub>2</sub> t <sub>1</sub>	-	
S <sub>2</sub> t <sub>2</sub>	S <sub>2</sub> t <sub>2</sub>	-	-	S <sub>2</sub> t <sub>2</sub>	-	
S <sub>2</sub> t <sub>3</sub>	S <sub>2</sub> t <sub>3</sub>	-	-	S <sub>2</sub> t <sub>3</sub>	-	
S <sub>3</sub> t <sub>1</sub>	S <sub>3</sub> t <sub>1</sub>	-	-	S <sub>3</sub> t <sub>1</sub>	-	
S <sub>3</sub> t <sub>2</sub>	S <sub>3</sub> t <sub>2</sub>	-	-	S <sub>3</sub> t <sub>2</sub>	-	
S <sub>3</sub> t <sub>3</sub>	S <sub>3</sub> t <sub>3</sub>	-	-	S <sub>3</sub> t <sub>3</sub>	-	
จำนวน	37	1	3	12	21	
ร้อยละ 100	100	2.70	3.11	32.43	56.76	

D หรือ Duller หมายถึงสีที่หม

S หรือ Stronger หมายถึงสีเข้มขึ้น

### วิจารณ์ผล

จากการวางที่ 8 การทดลองย้อมผ้าไหมด้วยน้ำย้อมจากแกนแกแล จะทำให้สีที่ย้อมได้มีความคงทนของสีต่อการซักฟอก การซักถู และแสงแดด แยกต่างกันหลายระดับ จากการเปรียบเทียบการย้อมผ้าไหมด้วยน้ำย้อมจากแกนแกแลโดยไม่ใช่สารช่วยติด กับการย้อมโดยใช่สารช่วยติดในขณะย้อมในเวลาเท่ากัน จะเห็นได้ว่าการย้อมโดยไม่ใช่สารช่วยติดในขณะย้อมทำให้ผ้าไหมย้อมเป็นสีเหลืองอมแดง และมีค่าในน้ำหนักที่มีค่าความสว่างของสีต่ำที่สุด จึงทำให้ผ้าไหมย้อมมีสีไม่สด เมื่อนำผ้าไปทดสอบความคงทนของสีต่อการซักฟอก การซักถู และแสงแดด จะให้ความคงทนของสีต่อการซักฟอกอยู่ในระดับต่ำที่สุด และให้ความคงทนของสีต่อการซักถูอยู่ในระดับสูงที่สุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องความคงทนของสีต่อแสงแดด กับการทดลองอื่น ๆ ที่ใช่สารช่วยติดในขณะย้อม และยังทำให้กลายเป็นสีที่หม่น และเข้มขึ้น ซึ่งให้ความเข้มของสีอยู่ในระดับต่ำที่สุด

เมื่อใช่สารช่วยติดต่าง ๆ 3 ชนิด และปริมาณต่างกันในขณะย้อมโดยใช้เวลาเท่ากัน โดแก การย้อมโดยใช่สารส้มเป็นสารช่วยติดในขณะย้อม จะทำให้สีของผ้าไหมย้อมเป็นสีเหลือง มีความคงทนของสีต่อการซักฟอกอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุด และสีที่ได้เมื่อรับแสงแดดนาน ๆ สีจะหม่นและเข้มมากที่สุด แต่ไม่ควรใช่สารส้มต่ำกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า เพราะจะทำให้ผ้าไหมย้อมมีความเข้มของสีและความคงทนต่อการซักฟอกต่ำ การใช่สารส้ม 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าจะทำให้ผ้าไหมมีความเงามันต่ำที่สุด ดังนั้นควรใช่สารส้ม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าเป็นสารช่วยติดในขณะย้อม เนื่องจากสารส้มหาซื้อได้ง่าย สะดวกในการเก็บรักษา และไม่เสื่อมคุณภาพเมื่อทิ้งไว้นาน

การย้อมโดยใช่เกลือเป็นสารช่วยติดในขณะย้อม ทำให้ผ้าไหมย้อมเป็นสีเหลืองอมแดง มีค่าในน้ำหนักของสีและความเข้มของสีมากกว่าการย้อมโดยไม่ใช่สารช่วยติดขณะย้อม และทำให้ผ้าไหมมีสีที่สดสม่ำเสมอที่สุด แต่มีความคงทนของสีต่อการซัก

พอกอยู่ในระดับต่ำที่สุด ส่วนความคงทนของสีต่อการซักถู และแสงแดดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสีย้อมจะให้สีที่เข้มและเข้มขึ้นอยู่ในระดับกลาง ในการย้อมควรใช้เกลือตั้งแต่ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าเป็นต้นไป และนำไปผสมกับสารช่วยติดชนิดอื่น ๆ เพื่อช่วยให้คุณสมบัติของสีผ้าใหม่ย้อมดียิ่งขึ้น เนื่องจากเกลือมีราคาถูกที่สุดและหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป

การย้อมโดยใช้น้ำมะขามเป็นสารช่วยติดในขณะย้อม ทำให้สีของผ้าใหม่ย้อมเป็นสีเหลืองอมแดง สีจะออกสีแดงมากกว่าการใช้เกลือเป็นสารช่วยติดขณะย้อม สีที่ได้มีความคงทนต่อการซักฟอก การซักถู และแสงแดดอยู่ในระดับกลาง ในการใช้น้ำมะขามไม่เกิน 20 ซี.ซี. จะทำให้ผ้าใหม่ย้อมติดสีไม่สม่ำเสมอ และผิวสัมผัสกระด้างมากที่สุด แต่กลับมีความเป็นเงามันมากที่สุด จึงควรใช้น้ำมะขามผสมกับสารช่วยติดชนิดอื่น ๆ เพื่อทำให้ผ้าใหม่ย้อมมีมันวาวน่าใช้ยิ่งขึ้น และมะขามเป็นกันไม่ที่ปลูกขึ้นได้ทั่วไป จึงหาได้ง่ายโดยเฉพาะตามบ้านในชนบท และเมื่อแก่จัดก็สามารถแกะเมล็ดออกเก็บเนื้อไว้ใช้ได้นานตลอดปี

การย้อมโดยใช้สารผสมผสมกับน้ำมะขามเป็นสารช่วยติดในขณะย้อม ทำให้ผ้าใหม่เป็นสีเหลือง เช่นเดียวกับการใช้สารผสมเพียงอย่างเดียว แต่สีที่ได้มีความเข้มมากกว่าการใช้สารผสม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าเป็นสารช่วยติดในขณะย้อม และให้ความคงทนของสีต่อการซักฟอก การซักถู และแสงแดดในระดับใกล้เคียงกับการใช้สารผสมอย่างเดียว อีกทั้งยังทำให้ผ้าใหม่ย้อมมีความเป็นเงามันและมีสีที่ติดสม่ำเสมอที่สุด ได้แก่การย้อมโดยใช้สารผสม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. เป็นสารช่วยติดในขณะย้อม ซึ่งสีที่ได้คือสีเหลือง 2.5 Y 6/6

การย้อมโดยใช้สารผสมผสมกับเกลือทำให้ผ้าใหม่ย้อมเป็นสีเหลืองสกปรก มีความคงทนของสีต่อการซักฟอกและแสงแดดดีที่สุด แต่มีความคงทนของสีต่อการซักถูอยู่ในระดับต่ำที่สุด ได้แก่การย้อมโดยใช้สารผสม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับ

เกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักน้ำเป็นสารช่วยคึกในขณะย้อม จะได้ผ้าใหม่ย้อมมีสี  
 เหลือง มีสีติดสม่ำเสมอที่สุด สีที่ได้คือสีเหลือง 2.5 Y 7/12 ซึ่งผลที่ได้ใกล้เคียงกับ  
 การใช้สารส้ม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักน้ำ ดังนั้น จึงควรเลือกการย้อมโดยใช้สาร  
 ส้ม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักน้ำผสมกับเกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักน้ำเป็นสาร  
 ช่วยคึกในขณะย้อม แทนการใช้สารส้ม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักน้ำเป็นสารช่วยคึกใน  
 ขณะย้อม เพื่อลดต้นทุนในการย้อม เนื่องจากเกลือมีราคาถูกกว่าสารส้มมาก

การย้อมโดยใช้เกลือผสมกับน้ำมะขามเป็นสารช่วยคึกในขณะย้อมทำให้ผ้า  
 ใหม่ย้อมเป็นสีเหลืองอมแดง มีความคงทนของสีต่อการซักฟอกอยู่ในระดับค่าที่สูง แต่การ  
 เปลี่ยนแปลงของสีย้อมภายหลังการซักดีกว่าการใช้เกลือหรือน้ำมะขามเป็นสารช่วยคึก  
 ในขณะย้อมเพียงอย่างเดียว สีที่ได้มีความคงทนพอสมควรอยู่ในระดับกลาง แต่มีความ  
 คงทนของสีต่อการซักอยู่ในระดับดีที่สูง ซึ่งเป็นกรย้อมโดยใช้เกลือ 10 เปอร์เซ็นต์  
 ของน้ำหนักน้ำผสมกับน้ำมะขาม 30 ซี.ซี. เป็นสารช่วยคึกในขณะย้อม สีที่ได้คือสีเหลือง  
 อมแดง 7.5 YR 6/6 สีที่ย้อมได้มีความคงทนของสีต่อการซักฟอกดีกว่าการย้อมโดยไม่  
 ใช้สารช่วยคึก แต่ให้ความเป็นเงามันมากที่สุด ดังนั้น การใช้เกลือผสมกับน้ำมะขาม  
 เป็นสารช่วยคึกในขณะย้อม ซึ่งเหมาะที่จะใช้ย้อมผ้าไหมใช้เป็นผ้าในอาคาร เช่น ผ้า  
 ม่าน ผ้าปูเฟอร์นิเจอร์ มากกว่าเป็นเครื่องนุ่งห่ม เพราะต้องการซักล้างไม่บ่อยครั้งนัก



## สรุปผล

การย้อมไหมด้วยน้ำย้อมจากแกนแกแลโดยใช้สารช่วยติดชนิดต่าง ๆ 3 ชนิดในปริมาณที่แตกต่างกันขณะย้อมโดยใช้เวลาย้อมเท่ากัน ทำให้สีของผ้าไหมย้อมเป็นสีเหลือง และสีเหลืองอมแดง มีค่าในน้ำหนักของสีแตกต่างกัน 3 ระดับ และมีค่าความเข้มชนของสีแตกต่างกัน 8 ระดับ

การศึกษาความคงทนของสีต่อการซักออก การซักดู และแสงแดด พบว่าการย้อมโดยใช้สารส้ม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าเป็นสารช่วยติดในขณะย้อม ทำให้ผ้าไหมย้อมมีความคงทนของสีต่อการซักออก การซักดู และแสงแดด อยู่ในระดับที่ดีที่สุด ซึ่งจะให้สีเหลือง  $2.5 \times 6/7$  ส่วนระดับรองลงมาตามลำดับคือ การย้อมโดยใช้สารส้ม 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับเกลือ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้า ซึ่งจะให้สีเหลือง  $2.5 \times 7/12$  และการย้อมโดยใช้สารส้ม 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าผสมกับน้ำมะขาม 20 ซี.ซี. เป็นสารช่วยติดในขณะย้อม ซึ่งจะให้สีเหลือง  $2.5 \times 6/8$

ตามปกติสีย้อมมักจะซีดจางเมื่อถูกแสงแดดหรือซักน้ำ แต่สีย้อมที่ได้จากแกนแกแลกลับเข้มขึ้นทั้งสองกรณี ซึ่งนับได้ว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวของสีย้อมจากแกนแกแล ถึงแม้ว่าในการเตรียมน้ำย้อมจะยุ่งยากและสิ้นเปลืองเวลา แต่ก็สามารถปรับปรุงแก้ไขโดยการนำแกนแกแลแช่น้ำไวคางคืนก่อนต้มหรือแช่น้ำไวกลางแดด หรือใช้ไฟแรงในการต้มเคี่ยว และจากการศึกษาพบว่าแกนแกแลที่ใช้อยู่ใหม่ 1 กิโลกรัม มีราคาถูกกว่าการใช้สีสังเคราะห์ถึง 2 เท่า จากผลที่ดังกล่าวควรจะนำไปส่งเสริมให้ชาวบ้านหรือผู้ประกอบการหันมานิยมใช้สีย้อมจากแกนแกแลมากขึ้น โดยหน่วยงานของรัฐ และควรจะได้รับความร่วมมือจากกรมป่าไม้ที่จะช่วยขยายพันธุ์ทำให้วัตถุดิบนี้คงราคา เพื่อให้เป็นวิสาหกิจ เศรษฐกิจกับผู้ประกอบการ เมื่อกลับมานิยมใช้แกนแกแลมากขึ้น

## เอกสารอ้างอิง

1. งานมาตรฐานและทดสอบสิ่งทอ กองอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. การทดสอบคุณภาพสีย้อม. (โรเนียว)
2. เต็ม สมิตินันท์. 2523. ข้อค้นพบใหม่แห่งประเทศไทย (ชื่อพจนานุกรมศาสตร์-ข้อค้นเมือง). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พันธ์พิมพ์ดิษฐ์.
3. บรรหารวรรณ, พระ. 2484. บันทึกเรื่องสีสำหรับย้อมเส้นด้ายและย้อมผ้าของไทย. วิทยาศาสตร์. 6(4): 543-556.
4. พินิจ กาญจนภี. 2509. แกแล. วารสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8(3): 96-106.
5. วิมลพรรณ ปัทมวิชัย. 2516. ผ้าอีสาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิมพ์เดศ.
6. สนิท ม. สีนาคโยชารักษ์. 2486. การย้อมสีจากสีจากหมากและแก่นแกแล. วิทยาศาสตร์. 8(1): 24-25.
7. เสี่ยม พงษ์บุรอก. 2502. ไม้เทศเมืองไทย. พระนคร: โรงพิมพ์เกษมบรรณกิจ.
8. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2518. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสิ่งทอ: ความคงทนของสี. มอก. 121 เล่ม 1 ถึง 5 และ เล่ม 14. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา.


9. Burkill, I.H. 1966. A Dictionary of The Economic Product of The Malay Peninsula. Vol. 1. Kuala Lumpur, Malaysia: Ministry of Agriculture and Co-operatives.
10. Green, David. 1972. Fabric Printing & Dyeing. Great Britain: Mac Gibbon & Ku Ltd.
11. Hawley, Gesser G. 1977. The Condensed Chemical Dictionary. 9th ed. London: Van Nostrand Reinhold Company.
12. Ishihara, Manabu; Sugio Koichi and Mitsutome Yukio. 1977. Effects of mordants on plant extract type Dyes. Chemical Abstracts. 87(13): 57.
13. Lubs Herbert, August. 1972. The Chemistry of Synthetic Dyes and Pigments. New York: Robert E. Krieger Publishing Company.
14. Munsell. 1963. Munsell Book of Color. Cabinet Edition. Baltimore, Maryland: Munsell Color Company, Inc.
15. Pratte, Lyde Stuart. 1963. Dyes and Dyeing. Encyclopedia Americana. 9: 450-453.
16. Shenai, V.A. and V.N. Saboo. 1980. Study on Natural Dyes. Chemical Abstracts. 92(4): 93.

ภาคผนวก ก.

สัญลักษณ์และระดับค่าของสี

ใน

Munsell Color Wheel



ภาพผนวกที่ 1 วงจรและสัญลักษณ์ของสี

สัญลักษณ์ของสีในภาพที่ 1 ประกอบด้วยตัวอักษรย่อแทนชื่อสี ซึ่งมีหลัก

5 สี คือ

- R ย่อมาจาก Red หมายถึง สีแดง
- Y ย่อมาจาก Yellow หมายถึง สีเหลือง
- G ย่อมาจาก Green หมายถึง สีเขียว

B ยอมมาจาก Blue หมายถึง สีน้ำเงิน

P ยอมมาจาก Purple หมายถึง สีม่วง

ส่วนสีรอง 5 สี คือ

YR ยอมมาจาก Yellow-Red หมายถึง สีเหลืองอมแดง

GY ยอมมาจาก Green-Yellow หมายถึง สีเขียวอมเหลือง

BG ยอมมาจาก Blue-Green หมายถึง สีน้ำเงินอมเขียว

PB ยอมมาจาก Purple-Blue หมายถึง สีม่วงอมน้ำเงิน


RP ยอมมาจาก Red-Purple หมายถึง สีแดงอมม่วง

สีที่อยู่กึ่งกลาง คือ N โดแก่ สีกลาง (Neutral)

สีทั้ง 10 สีรอบวงจรสีนี้จะแบ่งเป็นสีย่อยได้ 100 สี และในแต่ละสีจะมีสีย่อย 10 สี ทั้งตัวเลขที่กำกับอยู่ในวงนอกสุดของวงจรสี

สำหรับตัวเลขที่อยู่ในวงถัดมาโด้แก่ เลข 5 กับเลข 10 และมีตัวอักษรย่อของสีกำกับอยู่ หมายถึง สีนั้นเริ่มตั้งแต่สีย่อยที่ 1 จนถึงสีย่อยที่ 5 จะเป็นสีที่เข้มเนื้อสีเข้มชนที่สุดของสีนั้นและความเข้มชนจะลดลงซึ่งตรงกันข้ามกับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจนถึงสีย่อยที่ 10 จึงเริ่มต้นสีใหม่ต่อไป

ส่วนตัวเลขที่อยู่วงในสุด ซึ่งแสดงไว้โด้แก่ เลข 2.5 กับเลข 7.5 และมีตัวอักษรย่อของสีกำกับอยู่นั้น หมายถึงสีย่อยที่อยู่ระหว่างสีย่อยที่ 5 กับสีย่อยที่ 10 ซึ่งสามารถแบ่งออกให้ละเอียดเป็นส่วนสิบทามวงนอกของวงจรสี



ภาพผนวกที่ 2 ความสัมพันธ์ของสีระหว่างค่าในน้ำหนักของสีกับความเข้มของสี

ตัวเลขในแนวกึ่งกลางภาพที่ 2 แสดงถึงค่าในน้ำหนักของสี (value) หมายถึงความสว่าง (light) และความมืดหรือทึบ (dark) ของสี ที่เริ่มกันจากสีที่สว่างมากที่สุดไปจนถึงสีที่มืดหรือทึบที่สุด ซึ่งมีอยู่ 9 ระดับ และสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง

ช่วงที่ 1 คือสีที่มีค่าในน้ำหนักของสีที่ระดับ 9 ถึง 7 จัดเป็นระดับค่าน้ำหนักของสีที่มีความสว่างมาก (light value color)

ช่วงที่ 2 คือสีที่มีค่าในน้ำหนักของสีที่ระดับ 6 ถึง 4 จัดเป็นระดับค่าน้ำหนักของสีที่มีความสว่างปานกลาง (medium value color)

ช่วงที่ 3 คือสีที่มีค่าในน้ำหนักของสีที่ระดับ 3 ถึง 1 จัดเป็นระดับค่าน้ำหนักของสีที่มีความมืดหรือทึบของสีมาก (dark value color)

ส่วนตัวเลขในแนวระนาบ ซึ่งจะเริ่มจากสีกลาง (Neutral) เป็นรัศมี  
ออกไปนั้น แสดงถึงความเข้มของสี เริ่มจากสีที่มีความเข้มช่นน้อยไปสูสีที่มีความเข้มช่น  
มากช่น โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3 จนถึง 14 แสดงค่าความเข้มช่นของสี ตัวเลขที่เพิ่ม  
ช่น แสดงว่าสีมีความเข้มช่นมากช่น

ในการอ่านค่าของสีจากวงจรของสี (Munsell Color Wheel) จะ  
อ่านได้เรียงลำดับดังนี้ เช่น 10 YR 6/10 หมายถึงสีเหลืองอมแดง ที่มีค่าในน้ำหนัก  
ของสีซึ่งมีความสว่างอยู่ในระดับกลาง และมีความเข้มช่นของสีอยู่ในระดับสูง เป็นต้น

ภาคผนวก ข.

ระดับค่าความคงทนของดี

การประเมินผลความคงทนของดี ได้กำหนดระดับค่าการเปลี่ยนแปลงของดีของผ้าที่นำมาทดสอบกับขั้นตอน ดังนี้

ระดับค่าความคงทนของดีต่อแสงแดด มี 9 ระดับ ดังนี้

ระดับ 9	ดียอคเยี่ยม
ระดับ 8	ดีเยี่ยม
ระดับ 7	ดีเลิศ
ระดับ 6	ดีมาก
ระดับ 5	ดี
ระดับ 4	ดีพอใช้
ระดับ 3	พอใช้
ระดับ 2	เลว
ระดับ 1	เลวมาก

ระดับค่าความคงทนของดีต่อการซักฟอก มี 5 ระดับ ดังนี้


ระดับ 5	ดีเลิศ
ระดับ 4	ดี
ระดับ 3	พอใช้
ระดับ 2	เลว
ระดับ 1	เลวมาก

ระดับค่าความคงทนของสีต่อการซักดู ใช้ระดับค่าอย่างเดียวกับระดับค่าความคงทนของสีต่อการซักฟอก

ในการประเมินผลระดับค่าความคงทนของสี ถ้าต้องการรายงานการเปลี่ยนแปลงวรรณะของสี (hue) ความเข้ม (depth หรือ chroma) และความสว่าง (brightness หรือ value) ไม่ควรใช้คำพูด (เช่น มาก หรือน้อย) ควรใช้คำหรืออักษรย่อ ได้แก่ (คือ) Blue หรือ B1 Green หรือ G Redder หรือ R Yellower หรือ Y Weaker หรือ W Stronger หรือ S Duller หรือ D และ Brighter หรือ B เพื่อกำหนดคุณภาพของสี ดังนี้

3	Weaker Yellower Duller	หมายถึง	อยู่ในระดับ 3 ความเข้มของสีจางลง เปลี่ยนทั้งวรรณะของสีและความสว่าง
3	W,R	หมายถึง	อยู่ในระดับ 3 ความเข้มของสีจางลง แต่สีออกสีแดงเล็กน้อย
3-4	S	หมายถึง	อยู่ระหว่างระดับ 3 และ 4 ความเข้ม ของสีเพิ่มขึ้น
4	D,S	หมายถึง	อยู่ในระดับ 4 สีทับและเข้มขึ้น

## ภาคผนวก ก.

อุณหภูมิและความชื้นในการทดสอบความคงทนของสีท่อแสงแคค

ภาพผนวกที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับความชื้นในระหว่างการทดสอบความคงทนของสีท่อแสงแคค ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2526

—●—●— แสดงถึงความชื้น  
 ○—○—○— แสดงถึงอุณหภูมิ